

## eukula refresher classic /uni ošetřovací voskový olej/



### 1 POPIS PRODUKTU

**Ošetřovací voskový olej** s hlubokým průnikem do povrchu. Na bázi pryskyřic, rostlinných olejů a Carnauba vosku.

- Pro povrchy s povrchovou úpravou impregnačním olejem nebo tvrdým voskovým olejem.
- Oživuje zašlé a tupé povrchy. Mimořádně vhodný pro zatěžované a intenzivně vyčištěné povrchy.
- Dobrá nasávací schopnost a vysoká plnivost.
- Hedvábně matná optika.
- Zvýrazňuje kresbu dřeva.
- Optimalizuje odolnost.
- Vhodný pro lokální opravy.
- Klasický efekt plnění "jako předtím".

### 2 OBLASTI POUŽITÍ

Dodatečná hloubková impregnace vylouhovaných olejovaných dřevěných a korkových podlah v rámci pravidelného ošetřování. Díky své receptuře a složení je vhodný také pro impregnaci nábytku, panelů, apod.

### 3 POUŽITÍ

Povrch podlahy nejprve důkladně navlhko vyčistit. **eukula refresher classic** nanést na povrch měkkým hadrem nebo špachtlí. Po době odvětrání a působení cca 30 minut odleštit dokonale případné přebytky. Na povrchu nesmí zůstat žádný vlhký olej.

Upozornění:

- Pro ideální aplikaci použít nanášecí mop T-Wischer s potahem.
- Pro odleštění zbytků na velkých plochách doporučujeme použít jednokotoučový stroj.

### 4 SPOTŘEBA

V závislosti na savosti povrchu. Orientační hodnota: cca 25 ml/m<sup>2</sup> (Vydatnost: 40 m<sup>2</sup>/litr).

U hrubého brusu, většího množství spár a na silně savých dřevinách je zvýšená spotřeba možná, při následných nátěrech významně menší.

### 5 DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 16 hodinách (při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu u dubu). Plochu v prvních 7 dnech nevytírat navlhko. Nejdříve po 10 dnech mohou být na povrch položeny koberce.

Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu, špatné větrání a schnutí prodlužující látky v některých dřevinách mohou dobu schnutí významně prodloužit.

## eukula refresher classic /uni ošetřovací voskový olej/



### 6 SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v originálně uzavřené nádobě. Případnou kůži na povrchu oleje před použitím odstranit. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí.

### 7 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: Iněný olej, olejové směsi, Carnauba vosk, včelí vosk, dezaromatizovaný testbenzin, glykoly, sušící látky bez obsahu olova a kobaltu.

voc (g/l) <492 (ISO11890) / 2004/42/IIA(f)(700)700 / Giscode: Ö60.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

### 8 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Varovné upozornění! Nebezpečí samovznícení olejem potřísněných pracovních pomůcek, jako např. hadry, pady, brusný prach, apod. Tyto materiály uzavřít bez přístupu vzduchu do kovové nádoby nebo zalít vodou a zlikvidovat bez nebezpečí vzniku požáru. Olej samotný není samovznětlivý.
- Olejované povrchy mají specifickou vůni. Tato vůně postupně vyprchá za několik dnů s tím, jak olej vytvrdne. V počáteční fázi po naolejování prostory dobře větrat.

### 9 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tyto informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na [www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz) nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

**Dr. Schutz<sup>®</sup> GROUP**  
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

**Dr. Schutz GmbH**

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

 **floorcolor**  
renovace povrchů podlah

Výhradní partner pro ČR a SR

**floorcolor s.r.o.**

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

[info@floorcolor.cz](mailto:info@floorcolor.cz) · [www.floorcolor.cz](http://www.floorcolor.cz)

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.