

## eukula H<sub>2</sub> Oil care



### 1 POPIS PRODUKTU

Disperzní ošetření na vodní bázi s komponenty na bázi přírodních olejů. Pro pravidelné ošetřování a ožívování všech olejovaných dřevěných a korkových podlah. Pro snadné ošetření podlahy. Jednoduše nanést vhodným mopem a je hotovo – žádné leštění. Propůjčuje podlaze příjemnou hedvábně matnou optiku a optimální ochranu.

- Lehce vrstvtvorný.
- Redukuje přilnutí nečistot a snižuje náročnost čištění.
- Zjednodušuje běžné denní čištění.
- Polymerní disperze bez obsahu kovů.

Dbát na naše doporučení v návodech na ošetřování a čištění.

### 2 POUŽITÍ

Před použitím podlahu důkladně vyčistit. Doporučujeme použít eukula clean a čištění provádět zeleným padem.

Před použitím olej důkladně protřepat. Následně jej nanést na suchý povrch (při minimální teplotě 15°C) neředěný tence, stejnoměrně a rovnoměrně suchým mopem Lasička nebo plochým mopem, který nepouští vlákna. Pro zvýšenou ochranu nátěr po zaschnutí první vrstvy zopakovat.

#### Upozornění:

- Při nanášení se vyvarujte průvanu a silnému slunečnímu záření.
- Podlahové topení zavčas vypněte.
- Vyvarujte se silně navrtvených a nebo dlouhým používáním zatmavělých vrstev ošetřovacího přípravku. Zavčas provedené základní čištění odstraní veškeré ochranné nátěry, opotřebené filmy a případné nesrovnalosti nebo znečištění na povrchu. Doporučujeme: eukula intensive cleaner, eukula professional remover. Po základním čištění musí být povrch podlahy opět ošetřen.

### 3 SPOTŘEBA

cca 25-30 g/m<sup>2</sup> každý nátěr (Orientační hodnota: 30 – 40 m<sup>2</sup>/l)

### 4 DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody (30-60 minut). Opatrně použitelný za 12 hodin po aplikaci poslední vrstvy.

### 5 SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

## eukula H<sub>2</sub> Oil care



### 7 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, modifikované rostlinné oleje, polyacrylát, polyuretan, glokoether, kyselina křemičitá, vosky, aditiva, parfémy TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, konzervační látky BRNOPOL BENZISOTHIAZOLINONE METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE METHYLISOTHIAZOLINONE, obsahuje směs: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

GISCODE: GE 10 (Produktový kód pro čisticí a ošetrovací prostředky)

ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: žádné označení nebezpečí. UFI: MS31-509T-K00F-R538

Další pokyny k označení a bezpečnému použití najdete v bezpečnostním listu.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktů s nízkým obsahem škodlivých látek. Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci.

### 7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Všechny údaje jsou platné při 23°C / 50% relativní vlhkosti vzduchu / 3-násobné výměně vzduchu za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou odlišovat a způsobit odchylku výsledků.
- Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.

### 8 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na stánkách [www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz) nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

**Dr. Schutz**<sup>®</sup> GROUP  
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

**Dr. Schutz GmbH**

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

 **floorcolor**  
renovace povrchů podlah

Výhradní partner pro ČR a SR

**floorcolor s.r.o.**

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

[info@floorcolor.cz](mailto:info@floorcolor.cz)

[www.floorcolor.cz](http://www.floorcolor.cz)

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.