

TL 5-505-2011/1

Vydání č.: 3

Neautorizovaný tisk

Účinnost: 18.06.2023

Heterogenní PVC podlahová krytina IMPERIO

POPIS

Heterogenní PVC podlahová krytina v dílcích IMPERIO s PUR ochrannou vrstvou podléhá posouzení dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011 a požadavkům harmonizované normy ČSN EN 14041.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

| Parametr | Norma | Jednotka | Hodnota | |
|---|------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Celková tloušťka | ČSN EN ISO 24346 | mm | 1,5 (+0,13; -0,10) | 2,2 (+0,13; -0,10) |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | ČSN EN ISO 24340 | mm | 0,30 (+13 %; -10 %) | 0,55 (+13 %; -10 %) |
| Úroveň použití | ČSN EN ISO 10582 | třída | 23 | 23, 33, 42 |
| Celková plošná hmotnost* | ČSN EN ISO 23997 | g/m ² | 2370 | 3370 |
| Rozměrová stálost | ČSN EN ISO 23999 | % | ≤ 0,25 | |
| Zvlnění po vystavení teple | ČSN EN ISO 23999 | mm | ≤ 2,0 | |
| Ohebnost | ČSN EN ISO 24344 metoda A | - | vyhovuje | |
| Trvalá deformace | ČSN EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,1 | |
| Vliv kolečkové židle | ČSN EN ISO 4918 | - | vyhovuje | |
| Stálobarevnost na umělém světle | ČSN EN 105-B02 metoda 3 | stupeň | min. 6 | |
| Reakce na oheň | ČSN EN 13501-1 | třída | B _{s1} | |
| Emise formaldehydu | ČSN EN 717-1 | třída | E1 | |
| Odolnost proti skluzu | ČSN EN 13893 | | DS | |
| Tepelná vodivost* | ČSN EN ISO 10456 | W/m.K | 0,17 | |
| Odolnost proti vzniku skvrn a chemická odolnost | ČSN EN ISO 26987 | - | vyhovuje | |
| Protikluznost | DIN 51130 | skupina | R10 | |

*informativní hodnota

ROZMĚRY

| Parametr | Norma | Jednotka | Hodnota | | |
|------------------|------------------|----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Celková tloušťka | ČSN EN ISO 24346 | mm | 2,2 | | 1,5 |
| Rozměr dlaždice | ČSN EN ISO 24342 | mm | 900 x 150 ± (0,5 x 0,2) | 1200 x 180 ± (0,5 x 0,2) | 900 x 150 ± (0,5 x 0,2) |
| Pravoúhlost | ČSN EN ISO 24342 | % | ≤ 0,35 x ≤ 0,25 | | |

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST

| Parametr | Norma | Jednotka | Hodnota |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|---|
| Vliv na životní prostředí | ČSN ISO 14025 | - | Environmentální prohlášení o produktu (EPD) |
| Odolnost proti bakteriím | ČSN EN ISO 846 metoda C | - | vyhovuje |
| VOC | ISO 16000-9 | µg/m ³ | ≤ 10 (po 28 dnech) |

BALENÍ

| Rozměr [mm] | Množství v kartonu | | Množství na paletě | |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | [ks] | [m ²] | [kartony] | [m ²] |
| 900 x 150 (tl. 1,5) | 32 | 4,32 | 75 | 324 |
| 900 x 150 (tl. 2,2) | 30 | 4,05 | 60 | 243 |
| 1200 x 180 (tl. 2,2) | 19 | 4,10 | 36 | 147,6 |

INSTALACE PODLAHOVÉ KRYTINY

- Podrobný postup aplikace heterogenní PVC podlahové krytiny je uveden v Kladečském předpisu IMPERIO, THERMOFIX a SILVERO-fix PN 5411/2003, dostupném na webových stránkách výrobce www.fatrafloor.cz.
- Podlahovina se pokládá celoplošným lepením disperzními lepidly s vysokou počáteční lepivostí. Lepí se na suchý, pevný, rovný a bezprašný betonový podklad.
- Nedoporučuje se kombinovat různé výrobní šarže mezi sebou.

POKYNY, OŠETŘOVÁNÍ, ÚDRŽBA

- Podlahovou krytinu skladujte při teplotě +5 °C až +35 °C v suchých a bezprašných vnitřních prostorách min. 1 m od zdroje tepla, chraňte před vlivy přímého slunečního záření a umělého osvětlení s vysokou UV složkou.
- Podlahové krytiny jsou určeny do interiéru. Podmínky provozu podlahoviny: teplota vzduchu +10 °C až +35 °C, relativní vlhkost vzduchu (50 ± 10) %.
- Na instalované podlahové krytině zamezte pohybu předmětů s ostrými hranami z materiálů o tvrdosti vyšší než povrch podlahové krytiny.
- Pryžové výrobky při styku s podlahovou krytinou vyvolávají neodstranitelnou barevnou změnu nášlapné vrstvy, která se projeví zežloutnutím, zhnědnutím až zčernáním povrchu podlahové krytiny v místě styku s pryžovým výrobkem.
- Nábytkové nožky opatřete vhodnými ochrannými prostředky např. kluzáky z měkkého plastu, textilními podložkami atp, u kolečkových židlí používejte kolečka typu „W“.
- Pokud dojde k poškrábání povrchu PUR ochranné vrstvy vlivem pohyblivého nábytku, u kterého nebudou chráněny kontaktní plochy s podlahou vhodnými ochrannými prostředky, nelze na toto poškrábání uplatňovat reklamaci.
- Informace o údržbě, ošetřování a čištění podlahové krytiny jsou uvedeny v Kladečském předpisu IMPERIO, THERMOFIX a SILVERO-fix PN 5411/2003, dostupném na webových stránkách výrobce www.fatrafloor.cz.

ZÁRUKY

Podmínky pro poskytnutí prodloužené záruky na 10 let jsou uvedeny na webových stránkách www.fatra.cz.