



Olejevá lazura bezbarvá



000
Bezbarvý



26 m²/1 l
1 nátěr



Informace o výrobku:

Výsledek nátěru je mimo jiné závislý na textuře dřeva, z toho důvodu je nezbytné provést nejprve zkušební nátěr. Je-li požadována navíc ochrana dřeva proti hnilobně, modrání a napadení hmyzem, je možno dřevo ošetřit – pokud možno ze všech stran - přípravkem Osmo Impregnace dřeva WR.

Zpracování:

Jako podkladový nátěr: S použitím Osmo válečku z mikrovlákna či pevného Osmo štětce naneste tenkou vrstvu ve směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete.

Při dobrém větrání nechte schnout 10 - 12 hodin. Poté natřete Osmo Selskou barvou nebo jiným nátěrem.

Jako lehce lesklý finální nátěr: S použitím Osmo válečku z mikrovláken či Osmo plochého štětce nanášejte ve

velmi tenké vrstvě na povrch dřeva a důkladně rozetřete ve směru vláken, který byl již ošetřen pigmentovaným Osmo nátěrem pro venkovní použití.

Důležité: Podkladový nátěr musí být suchý! Během renovace postačí zpravidla jeden nátěr na vyčištěnou plochu

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromátů).

Doba schnutí:

Cca 12 hodin (za běžných klimatických podmínek: 23 °C/50 % relativní vzdušná vlhkost). Při nízkých teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Při schnutí zajistěte dostatečné větrání.



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

Vydatnost:

1 l výrobku vystačí přibližně na 16 m² při jednom nátěru. Vydatnost nátěru závisí ve velké míře na vlastnostech daného dřeva. Veškeré uváděné údaje se vztahují k hladkým a ohoblovaným / obroušeným dřevěným povrchům, v případě jiného typu povrchu se mohou spotřeby odlišovat.

Upozornění:

Osmo Olejová lazura bezbarvá nechrání před UV-zářením (způsobuje šednutí). Není určena jako samostatný nátěr na zvětralých plochách (zejména dřevěné terasy). Vroubkovaná nebo hrubě řezaná dřeva spotřebují z důvodu hrubé struktury povrchu více nátěrové hmoty.

U silně zvětralých ploch, jako jsou například štítové desky, okapávací lišty, hlavice sloupků nebo parapety se musí zpravidla počítat s kratšími intervaly na renovaci. Vodorovně montovaná dřeva musí být nakloněna minimálně o 15 stupňů. Ostré hrany musí být zaobleny s poloměrem > 2 mm. Pokud již došlo k zašednutí dřeva, ošetřete plochu Osmo Odšedovačem a znovu natřete.

Osmo Olejová lazura bezbarvá vykazuje z důvodu vysokého obsahu olejů na bílých podkladech slabé zažloutnutí, z toho důvodu doporučujeme jako povrchový finální nátěr Osmo Ošetřující olejovou lazuru v barvě 900 bílá. Oleje zdůrazňují přirozené barevné tóny dřeva (trvale mokrá efekt).

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží, očima či oblečením. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Pozor: Výrobkem nasáklé hadry okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené nádobě (nebezpečí samovznícení). Uschlý nátěr splňuje podmínky normy DIN 4102 třídy B2.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Odstraňování:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy, odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly.

Odstíny:

000 bezbarvá

Balení:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

Technický list sestavil na základě
podkladů od výrobce OSMO HOLZ
und COLOR GmbH importér pro ČR a
SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská
574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00,
www.au-mex.cz
únor 2018



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



+420 283 933 452



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



info@osmo.cz