



# ARDEX AF 415

## 2K-PU lepidlo na parkety

- dvousložkové lepidlo pro univerzální použití pro parkety
- vysoká pevnost, pro objekty s nejvyšší zátěží
- vysoká stříhová pevnost dle DIN EN 14293
- vhodné pro podlahové vytápění
- s emisním atestem dle DIBt
- s dlouhou dobou pro pokládku, až 90 minut

ARDEX-systémový produkt

Obzvláště bezpečné spojení se stěrkovými hmotami ARDEX

### Oblast použití:

Interiér .Savý i nesavý podklad. Podlaha.

Reaktivní dvousložkové lepidlo pro lepení v oblastech s vysokou zátěží:

- vlasy, masív s vysokou hranou dle EN 14761, 100 mm
- parketových vlásů dle EN 13226
- vícevrstvých parket dle EN 13489
- masivních prken dle EN 13629 a EN 13990, při poměru stran 1:5 (tloušťka./šířka)
- mozaikových parket dle EN 13488
- masivních parket dle EN 13227
- dřevěné kostky dle DIN 68702
- Průmyslové parkety dle DIN EN 14761
- 



### Druh výrobku:

Dvousložkový polyuretan s aditivy, bez obsahu vody a ředidel.

### Příprava podkladu:

Podklad musí být např. dle DIN 18365 »zpracování podlahových krytin« popř. DIN 18356 »zpracování parket« zejména rovný, trvale suchý, pevný, nosný, bez trhlin a zbavený separačních částic, jakož i pevný v tahu a v ohybu nebo připravený odpovídajícím způsobem.

Anhydritové potěry by měly být přebroušeny a důkladně vysáty. Doporučujeme aplikaci penetračního nátěru, např. ARDEX PU30

Stěrkování provedte vhodnou ARDEX stěrkovací hmotou s ARDEX přednátěrem.

Pro vysoce namáhané povrchy nebo pod parkety doporučujeme vyrovnávací hmotu ARDEX K 15, popřípadě s přidáním vlákna nebo pro silnější vrstvu ARDEX K 80. Pro standartní povrchy použijte ARDEX K14.

V exteriéru použijte ARDEX K 301 nivelační hmotu pro exteriér nebo opravnou hmotu pro exteriér ARDEX A 46

### Zpracování:

ARDEX AF 415 před zpracováním dostatečně temperujte. Tvrdidlo komponent B (ve víku) se cele přidá do pryskyřičného komponentu A a důkladně zamíchá vhodným přístrojem (např. vrtačkou s odpovídající míchací vrtulí) cca. 3 min. při 300 – 600 ot./min, dokud nevznikne homogenní barva hmoty. poměr míchání je 12 váhových dílů sl.A + 1,12 váhových díl sl.B

# ARDEX AF 415

## 2K-PU lepidlo

Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou na podklad. Nanášíte jenom tolik lepidla, kolik stačí zpracovat.

U položených parket (obzvláště velké formáty) zkontrolujte dutá místa a v době zavaznutí lepidla je zatížejte. (viz: TKB technický list »lepení parket«).

K stávajícím stavebním konstrukcím vytvořte okrajové spáry ve vztahu ke geometrii místnosti, druhu dřeva a druhu parket. Přebytečné lepidlo ve spárách okamžitě odstraňte. Při lepení parket zabraňte vniknutí lepidla do perodrážky.

Elastické podlahoviny pokládejte bezprostředně bez doby odvětrání a tvorby vzduchových bublin v lepidle. Přilepené podlahové krytiny musí být položeny volně a rovně, jinak je nutné je zatížit. Zabraňte vzniku slepených spár. Čerstvě položené a nalepené plochy pečlivě přitlačte korkem a následně převálcujte.

Dbejte na rovnoměrné celoplošné pokrytí lepidlem na rubové straně. Přebytečné lepidlo na povrchu odstraňte hladkou špachtlí.

Podlahoviny po cca. 2 hodinách ještě jednou přitlačte, případně převálcujte.

### Doporučený způsob aplikace a množství nanášené vrstvy:

Pro mozaikové parkety, parkety s vysokou hranou a vícevrstvé parkety



TKB B3  
spotřeba: cca 850-1050 g /m<sup>2</sup>\*

Parkety větších rozměrů a laminátové podlahy



TKB B5  
spotřeba: cca 750-1000 g /m<sup>2</sup>\*

Pro 10 mm masiv, vlasy a klasické parkety, dřevěné kostky:



TKB B11-13  
spotřeba: cca 1.050- 1.350 g /m<sup>2</sup>\*

Pro velké formáty vícevrstvných parket, masivních parket a laminátové podlahy:



TKB B11 – TKB B 15  
spotřeba: 1000 – 1500 g/m<sup>2</sup>\*

\*) nanášené množství odpovídá stěrkám Pajarito a je závislé na struktuře povrchu

Způsob aplikace a množství produktu musí být zvoleno tak, aby bylo zajištěno úplné pokrytí lepených parket. Hrubé ruby parket a drsné nebo nerovné podklady vyžadují odpovídající hrubší zubovou stěrku.

### Upozornění:

- náradí hned po použití očistěte acetonem, lihem, olejem nebo čistícím prostředkem nebo čistícími ubrousky
  - položené plochy nejsou během prvních 6 až 8 hodin pochůzné
  - lepení parket provádějte jen při relativní vlhkosti vzduchu <75% a teplotě v místnosti >+18°C
  - u mastných a olej obsahujících dřev zjistěte vhodnost
  - v případě pochybností proveďte zkoušku
  - u otevřených (viditelných) spár v parketách nesmí být obsaženo lepidlo, mohlo by je tmavě zbarvit.
- Povrchová úprava přírodních parket je možná až po 24 hodinách.

### Upozornění:

Při aplikaci dbejte technických listů, údajů uvedených výrobcem a platných norem a směrnic. V případě pochybností proveďte zkoušku!

### Bezpečnostní / likvidační pokyny:

Obsahuje isokyanáty. Dodržujte pokyny výrobce!

#### Komponenty A:

Zamezte kontaktu s očima, kůží a oděvem.

#### Komponenty B:

Způsobuje podráždění pokožky. Může vyvolat alergické kožní reakce. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý při vdechování. Při vdechování může způsobit příznaky alergie, astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit rakovinu. Při prodloužené nebo opakované expozici může způsobit poškození orgánů. Zamezte kontaktu s očima, kůží a oděvem. Používejte ochranu očí a ochranné rukavice. PŘI VDECHNUTÍ: Odvedte osobu na čerstvý vzduch. Dojde-li k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv sundejte a před opětovným použitím vyperte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsah / nádoby odstraňte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

#### Likvidace:

Další údaje související s likvidací naleznete v bezpečnostním listu produktu

# ARDEX AF 415

## 2K-PU lepidlo

### Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:

surovinová báze:	dvousložkový polyuretan
spotřeba materiálu:	cca 750 – 1.300 g/m <sup>2</sup> podle druhu použité zubové stěrky
Podmínky pro zpracování:	
teplota:	ne pod +15 °C
relativní vlhkost vzduchu (rF):	ne nad 75 %
poměr mísení:	je uveden na obale
doba zpracovatelnosti:	cca 80 min.
doba pro pokládku:	cca 90 min.
Nižší teploty a vyšší vlhkost v místnosti prodlužují uvedené doby a mohou vést k uzavření vlhkosti. Uvedené doby se vztahují na 18°C a 65% zbytkové vlhkosti.	
čisticí prostředek:	před vytvrzením očistěte vhodným prostředkem s obsahem oleje nebo vosku
vhodnost pro kolečkovou židli:	ano (kolečka dle EN 12529)
vhodnost pro podlahové topení:	ano
GISCODE:	informace na <a href="http://wingis.de">wingis.de</a>
označení pro ADR	nevyžaduje
GHS/CLP:	komponenty A: žádné komponenty B: GHS02 „Varování“ GHS08 „látky nebezpečné pro zdraví“ Signální slovo: Nebezpečí GHS07 Obsahuje isokyanáty. Dodržujte pokyny výrobce!
označení podle GGVSEB/ADR:	komponenty A: žádné komponenty B: žádné
balení:	plastový kombinovaný kbelík s 13,12 kg netto
skladování:	v chladu, mimo mraz, v originálním balení, skladovatelné cca 12 měsíců, otevřené nádoby dobře uzavřete