



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX EP 2000

Multifunkční epoxidová pryskyřice

Uzávěra proti vzlínající vlhkosti na betonu a cementových potěrech do 8%

Základní nátěr a zpevnění nekvalitních podkladů

Zalévání trhlin v potěrech a betonu

Certifikovaná hydroizolace odolná agresivním látkám

Adhezní můstek, možná aplikace čerstvých cementových hmot do čerstvé pryskyřice

Ochrana výztuže

Pojivo pro plastbetony a opravné vysocezatěžové potěry a malty (podle EN 13813:SR-C70-F20-B2,0)


Neobsahuje rozpouštědla, velmi nízké emise EC1 Plus

Odolná vůči chemikáliím

Nanášení válečkováním nebo natíráním

Snadná zpracovatelnost

Extrémně vysoká přídržnost



Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Certifikovaný výrobce dle EN ISO 9001 a EN ISO 14001

ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
Tel.: +420 541 249 922
E-mail: ardex@ardex.cz
www.ardex.cz

ARDEX EP 2000

Multifunkční epoxidová pryskyřice

Oblast použití:

Pro interiér a exteriér. Podlahy.

Uzavření vůči vztlínající vlhkosti. Základní a zpevňovací nátěr na podklady. Zalévání trhlin v potěrech a betonu. Adhezní můstek, ochrana výztuže, hydroizolace, parozábrana, kontaktní můstek atd..

Druh výrobku:

ARDEX EP 2000 je dvousložková epoxidová pryskyřice neobsahující rozpouštědla s nízkou viskozitou a bez plniv.

Balení 18 kg se skládá z 12,8 kg složky A a 5,2 kg složky B. Balení 4,5 kg se skládá z 3,2 kg složky A a 1,3 kg složky B. Balení 1 kg se skládá z 0,7 kg složky A a 0,3 kg složky B.

Epoxidová pryskyřice ARDEX EP 2000 je po vytvrzení vodotěsná, odolná vůči mrazu a povětrnostním vlivům, má vysokou vlastní pevnost a prakticky přílne neoddelitelně ke všem vhodným podkladovým materiálům.

Epoxidová pryskyřice ARDEX EP 2000 je odolná vůči vodním roztokům solí a louhů a celé řadě zředěných minerálních a organických kyselin a organických kapalin a roztoků.

Zatížitelnost:

Epoxidová pryskyřice ARDEX EP 2000 je po 24 hodinách tvrdnutí při teplotách od 18 do 20°C mechanicky zatížitelná. Chemická odolnost je dosažena přibližně po 7 dnech.

Zpracování:

Obě složky pryskyřice a tužidla jsou v originálních nádobách připraveny ke smísení ve správném poměru.

Složka tužidla (složka B) se přidává do složky pryskyřice (složka A) několikerým propíchnutím víka nádoby ostrým předmětem.

Nádoby ve víku nádoby nechejte vyprázdnit, potom víko sejměte a složky intenzivně promíchejte pomocí spirálového míchadla.

Při plošném nanášení se aplikace zpravidla provádí pomocí válečku. ARDEX EP 2000 lze však nanášet i pomocí štětce nebo ploché stěrky

Po rozmíchání je ARDEX EP 2000 zpracovatelný při teplotě 18-20 °C po dobu přibližně 30 minut.

Nízké teploty dobu zpracovatelnosti prodlužují, vyšší teploty ji zkracují.

ARDEX EP 2000 zpracovávejte při teplotách nad 5°C.

1. Uzavření vůči kapilárně vztlínající vlhkosti a zbytkové vlhkosti v betonových podlahách a cementových potěrech; obsah vlhkosti max. 8%.

Podklad musí být pevný, nosný a soudržný. Povrch musí být suchý.

ARDEX EP 2000 se na podklad nanáší ve dvou vrstvách do kříže, v celkovém množství nejméně 600 g/m². Druhá vrstva se nanáší nejdříve po 6 a nejpozději po 48 hodinách po prvním nátěru. Dbejte na to, aby se ve druhé vrstvě netvořily bubliny nebo sraženiny.

Pro lepší spojení s dalšími vrstvami stěrkových hmot nebo tenkovrstvých malt druhou vrstvu ARDEX EP 2000 rovnoměrně hustě posypte v čerstvém stavu suchým křemenným pískem o zrnitosti 0,4-0,8 mm, nebo po vytvrzení, během 48 hodin proveďte umělopryskyřičný přednátěr ARDEX P 82.

2. Základní nátěr a zpevnění podkladů s labilním povrchem:

K aplikaci základního a zpevňovacího nátěru musí být podklad - beton, cementový potěr, anhydritový potěr a anhydritový litý potěr - savý, s otevřenými póry, suchý a samonosný. Anhydritové lité potěry nejdříve obruste.

ARDEX EP 2000 naneste v syté vrstvě na podklad. Jedna vrstva zpravidla stačí. U velmi porézních savých podkladů musí být po vytvrzení první vrstvy během 48 hodin proveden druhý nátěr.

Hloubka pronikání a nanášené množství záleží na savosti a povrchových vlastnostech podkladu.

Pro kontrolu, zda bylo dosaženo dostatečně hlubokého zpevnění, zhotovte testovací plochu.

Pro zlepšení přílnavosti pro následně nanášené stěrkové hmoty a tenkovrstvé malty aplikujte výše uvedené pokyny.

3. Lepení prasklin v potěrech a betonu:

ARDEX EP 2000 je vhodný k pevnému spojení trhlin, pracovních spár a lomů v betonových podkladech, cementových potěrech a anhydritových potěrech. Podklad musí být pevný, nosný a nesmí obsahovat nesoudržné částice.

K lepení prasklin v potěrech proveďte následující přípravu opravovaného místa:

V průběhu trhliny ve vzdálenosti 10 cm vyvrtejte otvory do hloubky 2/3 tloušťky potěru o minimálním průměru 12 mm nebo kolmo na průběh trhliny nařízněte rozbrušovací kotoučem. V případě potřeby použijte sanační ocelové spony.

Praskliny, vyvrtné otvory nebo zářezy před plněním pryskyřicí ARDEX EP 2000 vysajte nebo vyfoukejte, aby v nich nezůstal prach a nečistoty.

ARDEX EP 2000 má nízkou viskozitu a díky tomu má vysokou penetrační schopnost. Jemné, neprůběžné trhliny proto mohou být uzavřeny pryskyřicí ARDEX EP 2000 bez plniva.

Zpravidla se do pryskyřice ARDEX EP 2000 jako plnivo přidává portlandský cement, cementový stěrkový nebo maltový prášek nebo jemný křemičitý písek.

Pro šířky trhlín do 5 mm doporučujeme poměr míchání asi 1 hmotnostní díl ARDEX EP 2000: 1,5 hmotnostních dílů plniva. U širších trhlín a děr lze zvolit odpovídajícím způsobem vyšší poměr plniva. Čerstvě opravená místa zasypeme jemným křemičitým pískem.

4. Adhezní můstek:

Jako propojovací nátěr pro dobetonování, navýšení potěrů, potěry, propojené s podkladem se provádí nanášení pryskyřice ARDEX EP 2000 v syté vrstvě. Čerstvou maltu zapracujte do čerstvého propojovacího nátěru. Podklad musí být pevný, nosný, čistý a musí mít suchý povrch.

5. Výroba epoxidového potěru:

Smícháním s křemičitým pískem pro výrobu epoxidopryskyřičných spřažených potěrů na izolační vrstvě v trvale morkých či venkovních prostorách. Epoxidopryskyřičné potěry z ARDEX EP 2000 jsou pochůzné po 12-ti hodinách a po 24 hodinách jsou zralé pro pokládku. Dbejte platných směrnic pro výrobu potěrů.

Zpracování

Jako přísadu použijte křemičitý písek, který je dodáván v 25 kg pytlech.

Záměsný poměr je cca. 1:8 ve váhových dílech (3 x 1 kg ARDEX EP 2000 : 25 kg křemičitého písku) nebo cca. 1:11 dle váhových dílů (4,5kg ARDEX EP 2000 : 50kg křemičitého písku).

Zpracování míchacím zařízením s nuceným oběhem:

Před zpracováním v míchačce se v doporučeném záměsovém poměru smíchají komponenty pryskyřice a tvrdidla pomocí spirálového míchadla tak, aby vznikla bezhrudková malta, která se přidá k písku v míchacím zařízení.

Po ukončení prací omyjte nástroje a míchačku čistidlem ARDEX RTC.

Provedení:

Malta se nanese na plochu a stáhne se pomocí stahovací latě. Povrch je následně zahlazen hladítkem. Pochůznost po čerstvě nanesené maltě je možná pouze za pomoci pochůzných prken. Vyhlazení pomocí talířových hladítek není možné.

Při výrobě epoxidových potěrů ARDEX EP 2000 na izolační vrstvě je minimální síla vrstvy 25mm.

V případě pokládky keramických dlažeb či dlažeb z přírodního kamene v exteriéru dodržujte velikost polí max. 9m² o délce strany max. 3m. V interiéru doporučujeme velikost pole 40m² s délkou strany < 8m. Pro lepení keramické dlažby doporučujeme lepidlo ARDEX X78 MICROTEC, pro lepení přírodního kamene flexibilní lepidlo ARDEX X32.

Dbejte na vytvoření dilatačních, okrajových a napojovacích spár stejně jak je to běžné u cementových potěrů. Dilatační a objektové spáry nutno převzít do potěru. Přechodové spáry u dveří místností, stejně jako spáry při obvodu stěn nutno rovněž dodržet.

Technická data:

Záměsový poměr: 1:8 váhových dílů

Pevnost v tahu za ohybu (po 7d/ +23°C): 19,0 N/mm²

Pevnost v tlaku (po 7d/ +23°C): 72,0 N/mm²

Pochůznost: po 12-ti hodinách

Zralost pro pokládku: po 24 hodinách

Spotřeba:

cca. 2,2 kg ARDEX EP 2000 a 17,3 kg křemičitého písku na m²/cm síly vrstvy

Záměsný poměr: 1:11 ve váhových dílech

Pevnost v tahu za ohybu (po 7d/ +23°C): 14,0 N/mm²

Pevnost v tlaku (po 7d/ +23°C): 53 N/mm²

Pochůznost: po 12-ti hodinách

Zralost pro pokládku: po 24 hodinách

Spotřeba:

cca. 1,6 kg ARDEX EP 2000 a 17,3 kg křemičitého písku na m²/cm síly vrstvy

Upozornění:

ARDEX EP 2000 zpracovávejte ihned po záměsu. Ke konci doby pro zpracování má ARDEX EP 2000 na základě své vysoké reakce tendenci se silně zahřát. Tato reakce je úměrná obsahu zbylé hmoty v nádobě. Nádobu se poté proto raději nedotýkejte, sejměte případně opatrně víko a nádobu odнесите za víko do chladné

místnosti nebo ven.

V případě pochybností proveďte zkoušku.


Upozornění:

Komponent A:

Obsahuje epoxidovou pryskyřici. Dráždí oči a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zamezte kontaktu s pokožkou. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné prostředky pro oči a obličej. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje sloučeniny obsahující epoxid. Může vyvolat alergickou reakci. Obsah / obal zlikvidujte podle místních / národních / mezinárodních předpisů.

Komponent B:

Obsahuje polyaminy. Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Způsobuje poleptání. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Používejte ochranné rukavice. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Nejezte a nepijte při používání. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží ihned opláchněte vodou. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné prostředky pro oči a obličej. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje sloučeniny obsahující epoxid. Může vyvolat alergickou reakci. Obsah / obal zlikvidujte podle místních / národních / mezinárodních předpisů.

 0432	
ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Str. 45 D-58453 Witten 13	
I3557 EN 13813:2002 ARDEX EP 2000 pryskyřičný potěr EN 13813:SR-C70-F20-B2,0	
Pevnost v tlaku:	≥ 70 N/mm ²
Pevnost v tahu za ohybu:	≥ 20 N/mm ²
Hodnota obrusu dle Böhme:	NPD
Přidržnost:	≥ 2,0 N/mm ²
Hodnota pH:	NPD
Reakce na oheň:	B ₁ -s1

Technická data

podle kvalitativní normy ARDEX:

Záměsný poměr: Je dán balením

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,1 kg/litr

Spotřeba materiálu:

u plošného nanášení podle
savosti podkladu cca 300g na m² na jednu vrstvu

při uzavírání trhlin a spár
podle šířky a hloubky cca 300 g/m

Doba zpracovatelnosti (20°C): cca 30 minut

Zatížitelnost (20°C):

Mechanická zatížitelnost
po asi 24 hodinách
Chemická zatížitelnost
po asi 7 dnech

Pochůznost (20°C): cca po 6 hodinách

Označení dle zákona o nebezpečných látkách:

složka A (pryskyřice):
GHS07: dráždivé látky
GHS09: látky nebezpečné pro životní prostředí
složka B (tvrdidlo):
GHS05: korozivní a žíravé látky
GHS09: látky nebezpečné pro životní prostředí

Označení dle GGVS:

třída 9, UN číslo 3082, látka III nebezpečná pro
životní prostředí (Složka A)
třída 8, číslo OSN č. 2735, III, aminy (Složka B)

Kód GIS: RE1

Balení: nádoba s druhou nádobou ve víku
celkový obsah 1 kg; 4,5 kg nebo 18 kg
netto

Skladování: v suchu, chraňte před mrazem, v
originálním uzavřeném balení cca 12 měsíců

Váš odborný velkoobchod: