



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX FIX

Blesková velmi jemná opravná stěrka

S ARDURAPID—EFEKTEM

Na bázi cementu s krystalickou vazbou vody



Stěrková hmota na opravy podlah s finálním charakterem

Po 30 minutách možné kladení krytin

Odpadá penetrace
Rychle vytvrzuje
Rychleschnoucí



Stěrkovatelná do nulové vrstvy

K plnění děr, vrypů, spojů a přesahů

K vyrovnání a dorovnání výškových rozdílů a nerovností

Přídržnost na všech typech podkladu

Výrobce certifikován dle EN ISO 9001
a EN ISO 14001

ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
Tel.: +420 541 249 922
E-mail: ardex@ardex.cz
www.ardex.cz

ARDEX FIX

Blesková velmi jemná opravná stěrka s ARDURAPID-EFEKTEM s rychlým hydraulickým vytvrdnutím a kompletní krystalickou vazbou vody

Oblast použití:

Pro interiéry.

Opravy podlah před kladením podlahových krytin.
Plnění děr, výlomů a rýh.

Vyrovňávání výškových rozdílů u potěrů, dřevotřískových, OSB, cementotřískových desek typu cetris a jiných stavebních desek.

Zahlazování nerovností v cementových, anhydritových a asfaltových potěrech, betonových podlahách, dřevotřískových deskách, dlaždicích a dlažebních deskách.

Drobné opravy k odstranění závadných míst na stávajících starých i nových stěrkových vrstvách.

Při plošném stěrkování použitelné v sílách vrstvy 0 - 4 mm.

Druh výrobku:

Speciální cementy, dobře dispergovatelné umělé hmoty a nejjemnozrnější plniva.

Smícháním s vodou vznikne tvar držící malta, kterou lze zpracovávat po dobu asi 5 minut a která asi po 1/2 hodině hydratací vytvrzuje.

Příprava podkladu:

Blesková stěrka ARDEX FIX drží neoddělitelně na všech běžných stavebních podkladech.

Podklad musí být suchý, pevný, nosný, drsný, zbavený prachu, nečistot a separačních materiálů.

Staré zbytky lepidel musí pevně držet na podkladu a vykazovat dostatečnou vlastní pevnost.

Na umělohmotných, nebo lakovaných plochách je nutný umělopryskyřičný přednáteř ARDEX P 82.

V případě pochybností provedeme zkušební plochu.

Zpracování:

Rozmícháme pouze tolik materiálu, kolik jsme schopni zpracovat do 5 minut.

Do čisté míchací nádoby dáme čistou vodu a za důkladného míchání vmícháme tolik prášku, až vznikne bezhrudková malta.

Na rozmíchání 1 kg prášku bleskové stěrky ARDEX FIX použijeme asi 0,33 litru vody.

Malta je při +18°C až +20°C zpracovatelná po dobu asi 5 minut.

Nižší teploty dobu zpracovatelnosti a vytvrzování prodlužují, vyšší ji zkracují.

Na nesavých podkladech nanášíme bleskovou stěrku ARDEX FIX v minimální vrstvě 1 mm.

Dostatečně vytvrzenou vrstvu stěrky lze znovu čerstvě namíchanou bleskovou stěrku ARDEX FIX předhladit. Klazení krytin je možné po 30 minutách. Pro klazení parket vyčkáme asi 1 den.

Bleskovou stěrku ARDEX FIX zpracováváme při teplotách od +5°C.

Upozornění:

Pro vnější nebo trvale mokré prostředí nelze bleskovou stěrku ARDEX FIX použít.

Pro velkoplošné stěrkování v tloušťkách vrstvy přes 4 mm použijeme vyrovnávací a nivelizační hmotu ARDEX K 15, nebo nivelizační hmotu ARDEX K 80.

Upozornění:

Obsahuje cement, reaguje alkalicky. Chraňte před dětmi. Chraňte oči a kůži, používejte ochranné brýle a prostředky. Při kontaktu kůže umyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte důkladně tekoucí vodou, a konzultujte s lékařem.

Uchovávejte na suchém místě. Ve vytvrzeném stavu je produkt fyziologicky a ekologicky nezávadný.

GIS kód ZP 1 = produkt s obsahem cementu, s nízkým obsahem chromátů

**Technická data
podle kvalitativní normy ARDEX:**

Záměsný poměr:

cca. 1/3 l vody : 1 kg prášku
příp. cca. 1,65 l vody : 5 kg prášku
tj. v objemových dílech
1 díl vody na 3 1/2 dílů prášku

Sypká váha: cca. 0,86 kg/litr

Váha čerstvé malty: cca. 1,5 kg/litr

Spotřeba: cca. 1,15 kg prášku /m² v síle 1 mm
Obsah 5 kg pytle prášku
stačí na 4,4 m² stěrky v síle 1 mm.

Zpracovatelnost (20°C): cca. 5 min.

Pochůznost (20°C): po cca. 1/2 hod.

Zralost pro pokládku (20°C): po cca. 1/2 hod.

Kuličková zkouška (Brinell):

po 1 dni cca. 20,0 N/mm²
po 7 dnech cca. 37,0 N/mm²
po 28 dnech cca. 40,0 N/mm²

Vhodnost pro podlahové topení: ano

Vhodnost pro kolečkový nábytek: ano

Balení: pytle po 5 kg netto
baleno po 4 ks

Skladování: v suchých prostorech, v originálním balení cca. 12 měsíců

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.



ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Austria

13

52117

EN 13813:2002

ARDEX FIX

Blesková opravná stěrka
EN 13813:CT-C20-F7

Pevnost v tlaku	≥ 20 N/mm ²
Pevnost v ohybu	≥ 7 N/mm ²
Obrusnost dle Böhma	NPD
Přidržitost	NPD
Hodnota pH	NPD
Reakce na oheň	E