



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX P 21

Penetrace s funkcí plniva

Plnivo a penetrace v jednom pracovním kroku

Použitelný téměř na všechny podklady

Pro savé i nesavé podklady

Pro pokládku podlahových stěrkových hmot a lepidel pro obklady a dlažbu

Rychlé schnutí

Rychlá úprava



ARDEX P 21

Penetrace s funkcí plniva



Oblast použití:

Interiér. Podlahy.

Plnivo, penetrace a pojivový můstek pro savé a nesavé podklady jako je např.:

- beton
- cementové potěry a anhydrity
- staré voděodolné zbytky lepidel
- staré stěrkové hmoty
- potěry z litého asfaltu
- obklady a dlažby
- Terrazzo
- suché potěry
- dřevěné podlahové desky
- dřevotřískové desky P4
- broušené desky OSB
- matně broušené povlaky

K přípravě povrchu před nanesením ARDEX stěrkových podlahových hmot ve spojení s podlahovými krytinami nebo hotovými parketami a ARDEX lepidly.

Druh výrobku:

Bílá, umělopryskyřičná disperze se speciálními aditivy. Dobře dispergovatelný umělý prášek a plniva.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, pevný, zbavený prachu a separačních částic, musí být nosný a vhodný pro další práce.

Zpracování:

ARDEX P21 se skládá ze dvou komponentů. Balení je koncipováno jako nádoba pro pro mísení, která obsahuje dva pytle prášku (složku A) a jeden pytlík tekuté disperze (složka B). Ke kapalné složce se přidává prášková složka tak, že za intenzivního míchání vytvoříme hladkou, bezhrudkovou maltu. Pro míchání doporučujeme použít košíkové míchadlo.

ARDEX P21 aplikujte na podklad v tenké vrstvě hladítkem. K vyplnění širokých spár a nerovností může být konzistence nastavena na pastózní. Za tímto účelem lze přimíchat ARDEX A 45 a ARDEX A 45 NEU až do dosažení požadované konzistence.

U dřevěných podkladů doporučujeme použití ARDEX P21 v kombinaci s vhodnou výztuží. Na podklad aplikujeme tenkou vrstvu ARDEX P21 a příslušné armování se vloží do čerstvého materiálu. Následně ještě za čerstva celou plochu zahladíme do ARDEX P 21.

Malta může být zpracovávána po dobu asi 30 minut a v průběhu 60 až 90 minut vytvrzuje hydratací, takže mohou následovat další práce. Nízké teploty prodlužují dobu zpracování, vysoké teploty zkracují.

Upozornění:

Ve vodě rozpustné zbytky stěrkových hmot a lepidel (např. obsahující disulfitovou modř) je třeba zcela odstranit.

ARDEX P21 není určen pro použití jako pohledová stěrka

Nádoby a náradí je možné ihned po použití vyčistit vodou.

ARDEX P21 lze zpracovávat při teplotách nad +5°C.

GISCODE:

Složka A (prášek) ZP1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

Složka B (disperze) D1 = bez rozpouštědel

Upozornění:

Složka A (prášek)

Obsahuje cement. Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranu očí a ochranné rukavice.

POKYNY PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Oči opatrně vyplachujte vodou několik minut. Pokud je to možné, odstraňte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.

POKYNY PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím mýdla a vody. Zabraňte vdechnutí prachu.

Obsah / obal zlikvidujte podle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů.

Složka B (disperze)

Obsahuje reakční produkt: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC č. 220-239-6] (3: 1). Může vyvolat alergické reakce. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Obsah / obal zlikvidujte podle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů.

**Technické údaje
podle kvalitativní normy ARDEX:**

Poměr mísení:	10 kg složky A (prášek) 5 kg složky B (disperze) 2: 1 v hmotnostních dílech
Spotřeba materiálu:	cca 200-800 g / m ² v závislosti na typu podkladu a použitých nástrojích
Doba pro zpracování:	cca 30 minut
Doba schnutí (+20°C):	na savých podkladech cca 60 min. na nesavých podkladech cca 90 min.
Vhodnost pro podlahové vytápění:	ano
Označení podle GHS / CLP:	složka A (prášek) GHS 05 „žiravý“, signální slovo: nebezpečí Složka B (disperze) žádné
Označení podle ADR:	žádné
EMICODE:	EC1 R PLUS = velmi nízké emise ^{PLUS}
Balení:	komponenty balené v jedné nádobě pro mísení - 2 pytle složky A (prášek) 5 kg netto - 1 ARDEX REDUX ^{PACK} balení složky B (disperze) 5 kg netto
Skladování:	v originálním uzavřeném balení cca 12 měsíců, chraňte před mrazem!

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.