



PROBITANO R ANTIRRAYADO

Transparentní alifatický PU lak proti poškrábání

Snadná aplikace

Vynikající přilnavost k podkladu

Nepropustnost pro kapalnou vodu a vodní páru

Matný povrch

Dobrá chemická odolnost

Odolnost proti oděru

Odolnost proti UV záření

Pro vnitřní i venkovní použití



ARDEX Baustoff s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
tel.: +420 541 241 922
mail: ardex@ardex.cz
web.: www.ardex.cz

PROBITANO R ANTIRRAYADO

Transparentní alifatický PU lak proti poškrábání

Popis produktu:

PROBITANO R ANTIRRAYADO je transparentní dvousložkový alifatický polyuretanový nátěr s matným povrchem na bázi rozpouštědel, vhodný k povrchové úpravě a ochraně polymerních podlahových krytin, který zvyšuje odolnost proti poškrábání a oděru a zajišťuje stabilitu a chemickou odolnost ve venkovním prostředí.

Po vytvrzení je PROBITANO R ANTIRRAYADO vodotěsný, odolný vůči chemickým látkám, mrazu a povětrnostním vlivům.

Aplikace:

- Ochrana polymerových podlah v garážích, skladech, lehkém průmyslu a na jiných plochách vystavených lehkému provozu vozidel a chodců, např. v showroomech.
- Ochranná vrstva na podlaze s barevným kamenivem nebo štěpkou.
- Matný povrch pro samonivelační podlahy
- Pro vnitřní i venkovní použití.

Příprava podkladu:

Povrch musí být suchý (zbytková vlhkost menší než 4 %), pevný a bez lazur, tuků, olejů, vosků, prachu nebo jiných volných částic, jako jsou barvy, separační prostředky, vodní kámen, malta, omítka, zbytky lepidel atd., které mohou zhoršit přilnavost k podkladu.

Pro zajištění správné přilnavosti nenechte uplynout více než 48 hodin od aplikace pryskyřičné podlahy.

Směs:

Kapalné složky přípravku PROBITANO R ANTIRRAYADO před smícháním promíchejte.

Obsah složky B nalijte do nádoby se složkou A a obě složky důkladně promíchejte míchadlem při nízkých otáčkách po dobu nejméně 3 minut.

Část směsi lze vrátit do nádoby se složkou B, aby se zachytily zbytky, které v nádobě zůstaly. Směs, která byla vrácena zpět do nádoby se složkou B, se poté může vrátit do míchací nádoby a míchat dalších 30 sekund. Tento proces míchání zajišťuje konzistenci výrobku a reakci zbytků pryskyřice, které zůstaly v nádobách, což usnadňuje následné nakládání se zbytky.

Nedoporučuje se provádět dílčí objemové směsi. Po smíchání obou složek zůstane 1 kg přípravku PROBITANO R ANTIRRAYADO zpracovatelný po dobu 50 minut při teplotách mezi 18 °C a 20 °C.

Při překročení doby použitelnosti ztrácí směsný produkt své vlastnosti a měl by být zlikvidován.

Doporučení:

Po smíchání obou složek přípravku PROBITANO R ANTIRRAYADO použijte okamžitě. Materiál se nezahřívá, protože se blíží konec jeho životnosti v nádobě, což je signalizováno mírným zvýšením viskozity. Všimněte si, že vyšší teploty dobu použití zkracují a nižší teploty ji prodloužují.

Omezení:

PROBITANO R ANTIRRAYADO neaplikujte přímo na velmi porézní podklady, jako je beton; používejte výhradně k ochraně již vytvrzených podlahovin, jako je SEIREPOX MULTICAPA, PROBITANO AUTONIVELANTE nebo SEIREPOX MF.

Nepoužívejte PROBITANO R ANTIRRAYADO tam, kde je teplota okolí a/nebo podkladu nižší než 10 °C nebo nižší než 3 °C nad rosným bodem.

Nepoužívejte tam, kde teplota okolí a/nebo podkladu přesahuje 30 °C nebo kde vlhkost okolí přesahuje 85 %.

Použití vyššího dávkování, než je doporučeno, nadměrně prodlouží dobu vytvrzování a negativně ovlivní vzhled filmu.

Způsob použití:

Po smíchání složek A a B naneste přímo na podklad pomocí válečku s krátkým vlasem, štětce nebo bez použití vzduchu.

V případě potřeby lze nanášet pomocí Airless při tlaku 200 barů s tryskou 417 a filtrem s 50 oky.

Ujistěte se, že je celý povrch zcela natřený a že se na něm netvoří kaluže.

Po nanesení první vrstvy počkejte nejméně 24 hodin a nejdéle 48 hodin před nanesením druhé vrstvy. Pokud uplyne více než 48 hodin, bude nutné broušení.

Je velmi důležité nanést dvě vrstvy křížem. Doporučené dávkování je 80 gr/m² na jednu vrstvu.

Během aplikace a vytvrzování zajistěte řádné větrání, zejména v uzavřených prostorech.

V žádné fázi nepřidávejte rozpouštědlo ani ředidlo.

Spotřeba:

Přibližně 80-90 g/m² na vrstvu.

Čištění nářadí a zařízení:

PROBITANO R ANTIRRAYADO lze ihned po použití vyčistit rozpouštědlem, například ARDEX RTC. Pokud se výrobek nechá ztvrdnout, bude nutné jej mechanicky odstranit.

Zbytky/rozlití:

Jakýkoli únik z kterékoli složky musí být okamžitě odstraněn pískem, vermikulitem nebo jiným inertním materiálem a shromážděn do vhodné nádoby pro řádnou manipulaci a ošetření.

Se zbytky rozlitého přípravku a prázdnými nádobami je třeba nakládat v souladu s místními předpisy.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Skladování:

Přípravek PROBITANO R ANTIRRAYADO lze uchovávat až 12 měsíců v původním neotevřeném obalu. Přípravek by měl být uchováván na suchém místě při teplotě od 5 °C do 30 °C. Uchovávejte mimo dosah mrazu, přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Bezpečnostní opatření:

Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit alergickou reakci.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Nebezpečný pro zdraví při požití.

Při delší expozici může způsobit popáleniny. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Během míchání a nanášení přípravku je třeba vždy nosit ochranné brýle a rukavice.

Při aplikaci v interiéru zajistěte, aby bylo místo dobře větrané.

Po vysušení je výrobek fyziologicky a ekologicky neutrální.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

PROBITANO R ANTIRRAYADO

Transparentní alifatický PU lak proti poškrábání

Technické údaje:

(na základě testů provedených v naší laboratoři podle platných předpisů)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Míchací poměr: | Jak je uvedeno na obalu |
| Hustota: | Přibližně 1,1 kg/l |
| Spotřeba: | 80-90 g/m ² na vrstvu |
| Doba zpracovatelnosti (20 °C): | Přibližně 50 minut |
| Pochozí po: | Přibližně 48 hodin |
| Znovu přetíratelný (20 °C): | Přibližně 24 h |
| Chemická odolnost: | Po 7 dnech |
| Balení: | Sady po 10 kg |
| Skladování: | Přibližně 12 měsíců na suchém místě a v původním neotevřeném obalu. |



SEIRE PRODUCTS SL.
C/ Los Muchos, 34-36 P.I. Albolleque Sector III
19160 Chiloeches- Guadalajara
20

8001433
EN 13813-2002
PROBITANO R ANTIRRAYADO

Syntetická pryskyřice pro
podlahové krytiny EN
13813:SR-B2.0

| | |
|------------------------------|--------|
| Emise žíravých látek: | SR |
| Pevnost v tahu: | B 2.0 |
| Reakce na oheň: | Bfl-s1 |

Společnost Seire přebírá odpovědnost za kvalitu svých výrobků. Uvedená aplikační doporučení jsou založena na testech a praktických zkušenostech.

Neneseme odpovědnost za výrobek nebo jeho použití v případě jiného dávkování nebo použití, než je popsáno a doporučeno. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se tohoto výrobku se obraťte na naše technické oddělení. Tento technický list zůstává v platnosti až do vydání nového vydání.

Společnost Seire neneseme odpovědnost za obsah technických údajů zveřejněných na jiných než oficiálních webových stránkách společnosti Seire (www.seire.net).

Vydání: prosinec 2020



ARDEX GROUP