

# Seire

---

## PROBITANO R 20

### Specialní PU nátěr pro venkovní použití

---

Jednoduchá aplikace

Výborná přídržnost na betonu a kovu

Nepropustný pro vodu a vodní páry

Hygienický povrch, snadno se čistí

Finální saténová povrchová úprava

Vysoká chemická a mechanická odolnost

Odolný vůči oděru

Odolný vůči UV záření

Pro vnitřní i venkovní použití

Aplikace na svislé i vodorovné plochy



ARDEX Baustoff s.r.o.  
Jihlavská 7a, 625 00 Brno  
Tel.: +420 541 249 922  
[www.ardex.cz](http://www.ardex.cz)  
[ardex@ardex.cz](mailto:ardex@ardex.cz)

# PROBITANO R 20

## Specialní PU nátěr pro venkovní použití

### Druh výrobku:

PROBITANO R20 je dvousložkový, barevný polyuretanový nátěr, který izoluje povrch před vlhkostí, umožňuje snadné čištění a střední mechanickou a chemickou zátěž a zajišťuje snadnou údržbu. Vysoká odolnost proti UV záření ho činí zvláště vhodným pro venkovní použití.

Díky excelentní schopnosti pronikání materiálu do podkladu se vyznačuje vysokou přidržeností a protiprašnými vlastnostmi povrchu.

PROBITANO R20 je po vytvrzení vodotěsný, odolný vůči chemickým látkám, mrazu a povětrnostním vlivům.

### Oblast' použití:

- Ochrana a dekorace podlah v garážích a skladech lehkého průmyslu a jiných površích vystavených světlu s provozem vozidel a chodců, jako jsou například showroomy
- ochranný nátěr povrchů pro farmaceutický, potravinářský a chemický průmysl
- vrchní nátěr pro průmyslové podlahy
- vnitřní i vnější použití
- použitelné na minerálním a kovovém podkladu
- vrchní protisklizový nátěr podlahy po aplikaci s posypem písku
- běžná veřejná výstavba a rekonstrukce

### Příprava podkladu:

Podklad musí být mírně zdrsňený, suchý, tvrdý, pevný a bez prachu a jiných volných částic, jako jsou barvy, separační prostředky, zbytky vápna, malty, omítky, zbytky lepidla atd., které mohou zhoršit přidrženost k podkladu.

Odstraňte všechny stopy laku, vosky, tuky, oleje a podobné nečistoty před mechanickou přípravou. Mechanicky očistit všechny betonové povrchy, které jsou znečištěny, pomocí pískování nebo diamantových nástrojů, a pak vysát. Správně ošetřit a utěsnit všechny spoje nebo mezery v betonovém podkladu, kde se očekává pohyb (například dilatační spáry). Podklad musí mít pevnost v tahu větší než 1,5 N / mm<sup>2</sup>.

Při aplikaci na kovové povrchy použijte pro čištění a přípravu podkladu pískování

### Míchání:

Před smícháním promíchejte jednotlivé složky PROBITANO R20.

Důkladně promíchejte obě složky míchadlem při nízké rychlosti po dobu minimálně 3 minut.

Poté směs přelejte do jiné nádoby a promíchejte ještě jednou po dobu 30 sekund, zajistíte tak důkladné promíchání celé masy. Poté, co jsou obě složky smíchány, zůstává PROBITANO R20 zpracovatelné po dobu 30 minut při teplotě mezi 18°C až 20°C.

### Doporučení:

Po smíchání obou složek PROBITANO R20 aplikujte produkt okamžitě.

Materiál se nesmí dostat do stavu zahřátí, což je známka končící doby zpracovatelnosti a projeví se na změně hustoty. Mějte na zřeteli, že vyšší teploty zkrátí dobu použití a nižší teploty ji prodlužují.

### Omezení:

Nepoužívejte PROBITANO R20, pokud bude teplota vzduchu a podkladu nižší než 10°C nebo nižší než 3°C nad teplotou rosného bodu. Nepoužívejte, kde teplota okolí a / nebo teplota podkladu přesahuje 30°C, nebo pokud okolní vlhkost překračuje 85%.

Pokud dojde k překročení Pot- Life, tj. doby zpracovatelnosti, smíchaný produkt ztrácí své vlastnosti a musí být zlikvidován. Všechny výrobky vyráběny v SEIRE podléhají přísným kontrolám jakosti. Nicméně pokud je přísný požadavek stejné barvy, doporučuje se používat produkty ze stejné šarže.

### Způsob aplikace:

Po smíchání se složky A a B aplikují přímo na podklad pomocí válečku s krátkým vlasem, štětcem nebo stříkacími stroji air-less. Ujistěte se, že celý povrch je kompletně natřen bez hluchých míst, a že na povrchu nejsou nikde loužičky s materiálem. Druhou vrstvu aplikovat, jakmile je první z nich dostatečně vytvrzena.

Vytvrzovací čas se mění v závislosti na podmínkách prostředí. Dbejte, aby interval mezi jednotlivými nátery nebyl více než 8 hodin (při 20°C). Pokud uplyne 48 hodin, bude zapotřebí povrch přebrousit.

Zajistit řádné větrání během aplikace a vytvrzování, zvláště v uzavřených prostorách, jako jsou tanky, nádrže atd. Nepřidávejte rozpouštědlo nebo ředidlo v jakékoli fázi.

### Spotřeba:

Přibližná spotřeba PROBITANO R20 je od 0,2 až 0,35 kg / m<sup>2</sup> na nátěr, podle drsnosti podkladu.

### Čištění náradí:

PROBITANO R20 může být čištěno z nástrojů a zařízení ihned po použití za použití rozpouštědla pro polyuretany, jako např. ARDEX RTC. Pokud se produkt nechá ztvrdnout, bude muset být odstraněn mechanicky.

# PROBITANO R20

## Specialní PU nátěr pro venkovní použití

---

### Zbytky / úniky a rozlití:

Jakýkoliv únik z některého z produktů, musí být okamžitě odstraněny smícháním s pískem, absorbentem nebo jiného inertního materiálu a shromáždí do vhodné nádoby pro správné manipulaci a likvidaci.

Zbytky z rozlití a prázdných obalů, musí být řešeny v souladu s místními předpisy pro likvidaci obalů. Více informací viz bezpečnostní list výrobku.

### Skladování:

PROBITANO R20 může být skladováno po dobu až 12 měsíců v originálním balení. Výrobek by měl být skladován na suchém místě mezi 5°C a 30°C. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a zdroji tepla.

### Bezpečnostní opatření:

Způsobuje podráždění očí a kůže, v závislosti na citlivosti. Nebezpečné pro zdraví v případě požití. Může způsobit alergickou reakci.

Vyhnete se kontaktu s očima a kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Ochranné brýle a rukavice se musí nosit po celou dobu míchání a aplikace produktu.

Používá-li se v interiéru, zajistěte, aby byly místnosti dobře větrané. Více informací viz bezpečnostní list výrobku. Po vytvrzení je produkt fyziologicky a ekologicky neutrální.

### Technická data:

---

**Poměr míchání:** Jako je uvedené na obalu

**Hustota:** cca. 1,5 kg / l

**Spotřeba/vydatnost:** 0,2-0,35 kg/m<sup>2</sup> na vrstvu, v závislosti na tloušťce podkladu

**Doba zpracovatelnosti ( 20 ° C ):** cca 30 min

**Suchý na dotek (25°C):** cca 5 hodin

**Balení:** Sada 10kg a 20kg netto ( A + B )

**Skladování:** cca . 12 měsíců v suchém prostředí v originálním balení.

---

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.

Vydání říjen 2014.