


POPIS PRODUKTU

Struktura povrchu Broušené
 Povrchová úprava Polyx tvrdý voskový olej + Polyx Top-coating

Vrstvené podlahy - 14/3 mm - P&D

 3 mm dubová lamela Smrkový střed Protitahová smrková dýha	 PRKNO • 2V * Také dostupné v 15/4 mm	Délka (mm)		85% m ² 1720-2400mm 15% m ² 500-1520mm		
		Šířka (mm)		190*	225	
	Třídění		Special Rustic	•	•	
			Original	•	•	
			Superb	•		
			Elegance	•		
			Superb/ Elegance		•	
	 STROMEČEK • 4V	Délka (mm)		600	700	
		Šířka (mm)		100/120	175	
	Třídění		Special Rustic		•	
			Original		•	
			Superb/ Elegance		•	

Masivní podlahy - 20 mm - P&D

 Masivní dub	 PRKNO • 2V	Délka (mm)		60% m ² 1700-2400mm 40% m ² 500-1650mm		
		Šířka (mm)		120/150	170/185	
	Třídění		Original	•	•	
	 STROMEČEK • 4V	Délka (mm)		600		
		Šířka (mm)		100/120		
	Třídění		Original	•		
			Superb/ Elegance		•	

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	Metoda testování	Masiv 20mm	3-vrstvá 14mm	3-vrstvá 15mm
Výrobní norma & shoda	EN 14342, EN 13489, EN 13488 EN 13629, EN 13226	Implementováno	Implementováno	Implementováno
Vlhkost podlahy	ČSN EN 13183-1	9 ±2%	7 ±2%	7 ±2%
Uvolňování formaldehydu	ČSN EN 717-1	E1	E1	E1
PCP (pentachlorophenol)	CEN/TR 14823	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm
Protiskluz	CEN/TS 15676	Suchý ≥ 65 Mokrý ≥ 26	Suchý ≥ 65 Mokrý ≥ 26	Suchý ≥ 65 Mokrý ≥ 26
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	Cfl-s1	Dfl-s1	Cfl-s1
Tepelný odpor	ČSN EN ISO 10456	0,15 m ² · K/W	0,11 m ² · K/W	0,12 m ² · K/W
Tepelná vodivost	ČSN EN ISO 10456	0,13 W/mK	0,13 W/mK	0,13 W/mK
Biologická trvanlivost	ČSN EN 335	Třída 1	Třída 1	Třída 1
Podlahové topení		nedoporučeno	do šířky 225mm	do šířky 225mm
Doporučené využití	Vhodné pro použití v interiéru v různých sektorech: obytné, komerční, pohostinství, maloobchod. Platí aktuální záruční podmínky a návod na údržbu.			
Řádně obhospodařované lesy	Tento produkt je vyroben ze dřeva s certifikátem PEFC.			

Více podrobností naleznete v našich Technických specifikacích - www.escoflooring.com - ke staženíPlatí Všeobecné obchodní podmínky ESCO: <https://www.escoflooring.com>