CHEMOS DL 250T

Univerzální disperzní lepidlo na PVC, CV a textilní krytiny

09/2026

Použití:

- lepení homogenních a heterogenních PVC a CV krytin v pásech a čtvercích
- lepení většiny textilních podlahových krytin
- lepení izolačních podložek pod podlahové krytiny
- aplikace se středním zatížením v bytových i komerčních prostorách
- pro savé cementové a sádrové podklady a samonivelační stěrky
- vhodné pod kolečkové židle a na podlahové vytápění

Přednosti:

- rychlý náběh lepivosti a pevnosti
- spolehlivá fixace při středním zatížení a vysoká konečná pevnost spoje
- bez obsahu rozpouštědel
- DL 250T: ekologické pryskyřice - bez rizika migrace nežádoucích složek do heterogenních PVC krytin

Technická data

Barva	krémově bílá
Dodávaná forma	pasta
Měrná hmotnost	cca 1,30 kg/l
Spotřeba	300 - 400 g/m²
Doba odvětrání	cca 15 - 20 min.*
Otevřená doba	cca 30 - 40 min.*
Zatížitelnost	po 24 hodinách*
Konečná zatížitelnost	po 72 hodinách*
Teplota při zpracování	minimálně +15 °C
Teplota při skladování	+10 až +25 °C
Doba spotřeby	12 měsíců
Balení na Supellexu	6 a 12 kg, plastový kbelík
Kolečkové židle	ano
Podlahové vytápění	ano

* platí při 20 °C a 55 % relativní vlhkosti vzduchu

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný, hladký, trvale suchý, bez trhlin, zbavený prachu, oleje, vosku, barvy a dalších nečistot a dostatečně pevný v tlaku i tahu. Spáry a trhliny opravte vhodným opravným materiálem CHEMOS, nerovnosti vyrovnejte vhodnou nivelační hmotou. Potěry z litého asfaltu přestěrkujte vrstvou stěrky min. 2 mm. Prašné podklady a anhydrit ošetřete vhodnou penetrací CHEMOS. Teplota podkladu při lepení musí být nejméně +15 °C.

Pracovní postup

Podlahovou krytinu předem aklimatizujte na teplotu v místnosti. Krytinu položte na místo pokládky a odklopte přibližně polovinu. Na uvolněnou plochu naneste CHEMOS DL 250T zubovou stěrkou A1 nebo A2 pro PVC, případně A2 nebo B1 pro textilní krytiny. Lepidlo důkladně rozetřete do pravidelného hřebene bez zbytečně silných vrstev. Nechte přibližně 15 - 20 minut odvětrat; správně odvětrané lepidlo začíná zprůhledňovat a při jemném dotyku stále lehce lepí. Poté krytinu položte, vytlačujte vzduchové bubliny a silně přitlačujte k podkladu. U menších kusů lze po odvětrání krytinu přesně usadit a následně zaválcovat nebo důkladně přitlačit. Respektujte pokyny výrobce podlahové krytiny.

Čištění

Nářadí a čerstvé skvrny očistěte ihned vodou nebo vlhkým hadříkem dříve, než lepidlo zaschne.

Důležité pokyny

Lepidlo nezpracovávejte při teplotách pod +15 °C a při relativní vlhkosti vzduchu nad 75 %. Ideální podmínky jsou přibližně 18 - 22 °C a relativní vlhkost do 65 %. Vyšší vlhkost a nižší teplota prodlužují dobu odvětrání a tuhnutí, vyšší teplota a nižší vlhkost je zkracují. Chraňte před mrazem. Pro podlahové vytápění a kolečkové židle je výrobek podle podkladů CHEMOS vhodný.

Ochrana při práci

Při práci používejte běžné osobní ochranné prostředky a řiďte se aktuálním bezpečnostním listem výrobku. Lepidlo nevylévejte do kanalizace a uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc

Při zasažení pokožky omyjte postižené místo vodou. Při zasažení očí důkladně vyplachujte čistou vodou. Při požití nebo zdravotních obtížích postupujte podle aktuálního bezpečnostního listu a vyhledejte lékařskou pomoc.

Likvidace

Nevylévejte zbytky výrobku do kanalizace, vody ani půdy. Zbytky a obaly likvidujte podle aktuálních místních předpisů a pokynů v bezpečnostním listu.

Upozornění

Technické hodnoty byly aktualizovány podle katalogu CHEMOS 2026. Pracovní postup a příprava podkladu vycházejí z dostupného technického listu CHEMOS DL 250 v.01/2018, pokud nejsou v katalogu 2026 uvedeny jinak. Specifická vlastnost varianty DL 250T (ekologické pryskyřice a omezení rizika migrace nežádoucích složek do heterogenních PVC krytin) je převzata z katalogu CHEMOS 2026. Tento dokument je aktualizovaná technická informace Supellex a nenahrazuje bezpečnostní list výrobce ani pokyny výrobce konkrétní podlahové krytiny.

Aktualizováno 09/2026.

SUPELLEX

CHEMOS

Supellex s.r.o., Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš

supellex@supellex.cz | +420 566 532 655