



Aktualizované technické informace 10/2026

CHEMOS SPU-60

Lepidlo na parkety

Elastické jednosložkové silanové lepidlo pro lepení dřevěných podlah.

Aktuální použití podle katalogu CHEMOS 2026:

- vícevrstvé / hotové parkety
- dubové parketové vlasy s perem a drážkou, max. 75 x 600 mm, min. tloušťka 14 mm

Specifické vlastnosti:

- na většině uvedených vhodných podkladů lze použít bez penetrace
- velmi dobrá přilnavost na běžné druhy podkladů a dřeva
- zbytky lepidla lze z povrchově upravených podlah snadno očistit podle stupně vytvrzení
- lepidlo vytvrzuje chemickou reakcí s okolní vlhkostí ze vzduchu, dřeva nebo podkladu
- výborná stabilita lepicího hřebene
- elastické spojení omezuje přenos smykových a tahových sil dřeva do podkladu
- vhodné na podklady s podlahovým vytápěním
- doba pro pokládku cca 60 minut při 20 °C

Vhodné podklady (i s podlahovým vytápěním):

- betonové podklady a cementové potěry
- anhydritové potěry
- dřevěné podklady (parkety, palubky)
- dřevotřískové desky a OSB desky
- CHEMOS samonivelační hmoty

Technická data:

Barva	běžová
Spotřeba	1 000-1 200 g/m ² - TKB B11 1 200-1 350 g/m ² - TKB B15
Doba pro pokládku	cca 60 minut při 20 °C
Zatížitelnost	po 24-48 hodinách
Balení	18 kg plastový kbelík
Trvanlivost	min. 12 měsíců
Pracovní podmínky	min. 15 °C; max. 75 % RH, doporučeno max. 65 % RH

Poznámka k aktualizaci: rozsah použití a technická data jsou sjednocena podle katalogu CHEMOS 2026. Starší TL v. 1/2013 je použit pouze pro aplikační postupy tam, kde nejsou v rozporu s katalogem 2026.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý, mírně drsný, bez trhlin a dostatečně pevný v tlaku i tahu. Nátěry, nesoudržné části, cementové mléko, mastnotu a další vrstvy snižující přilnavost důkladně odstraňte.

Mechanickou přípravu - broušení nebo frézování - volte podle typu a stavu podkladu; starší technický list doporučuje přebroušení provést vždy. Trhliny a mezery mimo dilatační a konstrukční spáry opravte vhodnou zalévací pryskyřicí a spojovacími prvky. Prohlubně vyplňte vhodným opravným tmelem CHEMOS. Nerovnosti vyrovnejte vhodnou nivelační hmotou CHEMOS, podle staršího TL v min. tloušťce 2 mm.

Betonové a cementové podklady v dobrém stavu není ve většině případů nutné penetrovat. Anhydritové podklady přebruste a důkladně vysajte. Pískový litý asfalt a systém s EP 19 nejsou v katalogu CHEMOS 2026 u SPU-60 uvedeny, proto je tato větev v aktualizované verzi vynechána.

Zpracování

Lepidlo temperujte na pokojovou teplotu. Po otevření odstraňte ochrannou fólii včetně případné tenké vrstvy již zatvrdlého lepidla. Je-li to potřeba, promíchejte. Nanášejte rovnoměrně vhodnou zubovou stěrkou bez hromadění a příliš silných vrstev. Parkety položte během doby pro pokládku, krátce zasuňte a pevně přitlačte. Dodržujte montážní pokyny výrobce podlahy. Od stěn a pevných konstrukčních prvků dodržte podle staršího TL min. 10 mm. Po položení podlahy nejméně 24 hodin nechodte.

Čištění

Čerstvé zbytky lepidla na parketách odstraňte vhodným čisticím prostředkem CHEMOS podle stupně vytvrzení. Předem ověřte vliv čističe na povrchové úpravě na skrytém místě nebo vzorku. Vytvrzené zbytky lze odstranit mechanicky; zabraňte dlouhodobému působení na povrchovou vrstvu parket.

Zatížitelnost

Zatížitelnost je závislá na teplotě a tloušťce vrstvy, zpravidla po 24-48 hodinách. Starší TL v. 1/2013 uvádí broušení a povrchovou úpravu po 2-4 dnech.

Ostatní pokyny

Lepidlo vytvrzuje reakcí s vlhkostí ze vzduchu, dřeva nebo podkladu. Vyšší teplota vytvrzení urychluje; s rostoucí tloušťkou vrstvy se doba vytvrzení v celém průřezu prodlužuje.

Ochrana při práci a bezpečnost

Klasifikaci nebezpečnosti, výstražné symboly, H/P věty, osobní ochranné prostředky a pokyny pro likvidaci vždy přebírejte z aktuálního bezpečnostního listu CHEMOS SPU-60. Tento aktualizovaný technický dokument bezpečnostní list nenahrazuje.

Skladování a trvanlivost

Skladujte v originálním uzavřeném obalu, v suchu a chráněné před přímým slunečním zářením při teplotě +10 °C až +25 °C. Trvanlivost je minimálně 12 měsíců.

Co bylo proti TL v. 1/2013 aktualizováno

- parketové vlys jsou podle katalogu 2026 omezeny na dubové vlys s perem a drážkou, max. 75 x 600 mm a min. tloušťkou 14 mm
- z označení výrobku je použito aktuální „elastické jednosložkové silanové lepidlo“
- větev pískový litý asfalt + CHEMOS EP 19 byla vypuštěna, protože ji katalog 2026 u SPU-60 neuvádí
- technická data B11/B15, 60 min, 24-48 h, 18 kg a pracovní klima byla ponechána podle katalogu 2026
- zastaralé právní odkazy a nedoložené bezpečnostní formulace byly nahrazeny odkazem na aktuální bezpečnostní list

Zdroje aktualizace: CHEMOS katalog 2026 - SPU 60; CHEMOS SPU-60 Technický list v. 1/2013 (aplikační postupy). Při rozporu má pro rozsah použití a aktuální technická data přednost katalog 2026.



Supellex s.r.o., Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš

supellex@supellex.cz | +420 566 532 655

