

Coretec Authentics

TECHNICKÝ LIST | Český překlad výrobního dokumentu ze dne 28. 3. 2025

Základní specifikace

Parametr	Hodnota
Kolekce	Authentics
Jádro	Sound Core®
Celková tloušťka	8 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Integrovaná podložka	Korková podložka 1,5 mm
Záruka pro bytové použití	Doživotní
Záruka pro komerční použití	10 let

Technické vlastnosti

Zkoušená vlastnost	Výsledek	Zkušební norma
Třída použití	23/33	EN ISO 10874
Geometrické vlastnosti	Vyhovuje	EN 17539
Odolnost proti opotřebení	Vyhovuje – 5 000 cyklů	ISO 24338
Odolnost při použití kolečkové židle	Vyhovuje – 25 000 cyklů	ISO 4918
Účinek nábytkové nohy	Bez viditelné změny	EN ISO 16581
Zbytkový otlak	≤ 0,10 mm	EN ISO 24343-1
Odolnost proti vzniku skvrn	Stupeň 5 (bez viditelné změny)	EN 438-2
Pevnost zámkových spojů	LS ≥ 2,0 / SS ≥ 3,5	EN 24334
Rozměrová stálost	Vyhovuje – ≤ 0,25 %	EN ISO 23999
Stálobarevnost na světle	Stupeň > 6	EN ISO 105-B02
Snížení kročejového hluku	20 dB	ISO 10140-3 / EN 717-2
Akustický údaj uvedený v originálu*	10 dB	ISO 10140-3 / EN 717-1
Emisní třída formaldehydu	E1	EN 717-1
Reakce na oheň	Bfl-s1	EN 13501
Protiskluznost	DS – R10	EN 13893 / DIN 51130
Podlahové vytápění	Vhodné – viz pokyny pro podlahové vytápění	—
Elektrostatické vlastnosti	≤ 5 kV	EN 1815
Tepelný odpor	0,066 m²·K/W	EN 12667

Záruka: Vztahuje se na výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném používání.

Coretec®