Coretec®

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ PODLAH

Společné zásady péče a důležité rozdíly mezi kolekcemi

K čemu dokument slouží

Přehled běžné péče o podlahy Coretec® pro uživatele, montážní firmy a správce objektů. Základ tvoří příručka výrobce Coretec® Care Guide (revize 11. 04. 2025). Doplňující odborný režim Dr. Schutz je oddělený a platí jen pro kolekce uvedené v příslušném návodu.

Platnost jednotlivých pokynů

Kolekce / typ	Pokyny doložené v podkladech	Parní čistič
Sound Core®	Coretec® Care Guide – běžná, skvrnová i strojní údržba	Nepoužívat
Pro Core®	Coretec® Care Guide – běžná, skvrnová i strojní údržba	Nepoužívat
Mineral Core®	Coretec® Care Guide – běžná, skvrnová i strojní údržba	Výrobce připouští
Naturals / Ceratouch	Doplňující český odborný režim Dr. Schutz (DS-12.23)	Neuvádět obecné povolení
Flexile (lepené)	Samostatný instalační návod odkazuje na údržbu Flexile; úplný návod k údržbě není v podkladech	Nedoloženo

Pět pravidel pro každodenní používání

- Nejprve odstraňte písek a suché nečistoty – zamést, vysát nebo setřít suchým mikrovláknem.
- Vytírejte vhodným přípravkem s neutrálním pH, v dávkování určeném výrobcem čističe.
- Rozlité tekutiny a skvrny odstraňte co nejdříve; nenechávejte na podlaze louže.
- Pod nábytek používejte široké ochranné kluzáky, pod kolečkové židle měkká dvojkolečka typu W.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky, přípravky s bělidlem ani prostředky „mop & shine“.

Důležité vymezení

Ne všechna pravidla lze automaticky přenést na všechny konstrukce a kolekce. Speciální postupy, zejména parní čištění, stroje a ochranné PU nátěry, jsou podmíněny konkrétní produktovou řadou. Při rozporu platí aktuální dokumentace výrobce pro danou podlahu.

1 Čištění po pokládce a stavebních pracích

- Odstraňte veškerý prach a volné nečistoty suchým mikrovláknovým mopem nebo vhodným vysavačem na podlahy.
- Vytřete podlahu po menších úsecích vlhkým mopem s přípravkem s neutrálním pH – například Coretec® Daily Cleaner nebo Coretec® Deep Cleaner.
- Pravidelně měňte znečištěný mopovací návlek. Následně podlahu vytřete čistou vodou, aby na povrchu nezůstaly zbytky čističe.
- Po rekonstrukci odstraňte stavební prach důkladně; při jeho nedostatečném odstranění může po navlhčení vzniknout na podlaze šedavý povlak.
- Vhodný válcový čisticí stroj s neutrálním čističem je přípustný podle pravidel pro strojní čištění na straně 3. Nikdy neprovádějte suché strojní leštění.

Lepené podlahy Flexile

První čištění provádějte teprve poté, kdy je podlaha podle pokynů výrobce použitého lepidla způsobilá k provozu. Zde uvedený režim strojního a parního čištění z příručky Sound/Pro/Mineral Core nepovažujte automaticky za schválený pro Flexile.

2 Pravidelná údržba

- Průběžně zametejte, vysávejte nebo stírejte suchým mopem prach a drobné částečky – právě ty způsobují oděr povrchu.
- Podle provozní zátěže vytírejte vlhkým mikrovláknovým mopem a pH neutrálním prostředkem (např. Coretec® Daily Cleaner).
- Před každým mokrým čištěním odstraňte suché nečistoty. Respektujte dávkování a pracovní postup uvedený na obalu prostředku.
- Pokud je potřebné opláchnutí, použijte čistou vodu a zajistěte rychlé oschnutí. Zvláště u plovoucích podlah zamezte dlouhodobému působení vody ve spojích.
- Soklové lišty lze čistit vhodným čisticím prostředkem s neutrálním pH.

3 Preventivní ochrana

- U vstupu používejte účinné čisticí rohože. Pokud rohož leží přímo na krytině, nemá mít latexový ani gumový rub – hrozí změna barvy.
- Těžké předměty nepřesouvejte tahem po podlaze. Pod nábytkem používejte dostatečně široké podložky rozkládající zatížení.
- U Sound Core® má styčná plocha nožky nábytku mít alespoň 1 cm^2; v případě potřeby použijte ochrannou podložku.
- Kancelářské židle vybavte měkkými dvojitými kolečky typu W pro tvrdé podlahy.
- Při intenzivním slunečním záření používejte žaluzie, závěsy nebo jiné stínění.

4 Skvrny, rozlití a lokální čištění

Situace	Doporučený postup
Rozlitá tekutina	Ihned odsajte savým papírem nebo textilií; podle potřeby otřete vodou a dosucha setřete.
Zaschlé znečištění	Jemně uvolněte vlhkým hadříkem a opláchněte čistou vodou; povrch osušte.
Odolná skvrna	Použijte čistič určený pro konkrétní skvrnu (např. Coretec® Stain Remover), dle jeho návodu.
Skvrna vyžadující rozpouštědlo	Výrobce připouští lokální použití isopropylalkoholu na čistém bílém hadříku, když voda ani běžný čistič nepomohly.

Některé pigmenty a skvrny mohou být trvalé. Před intenzivním čištěním ověřte slučitelnost přípravku a proveďte zkoušku na nenápadném místě.

5 Strojní a parní čištění

Metoda	Sound Core® / Pro Core®	Mineral Core®
Parní mop / parní čistič	Zakázáno	Příručka výrobce připouští
Mycí automat, rotační kartáč, jednokotoučový stroj	Lze pouze s vhodným příslušenstvím a do 250 ot./min; nikdy nasucho	Stejná omezení pro strojní mechanické čištění

- U strojního čištění je nutné nepřekročit 250 otáček za minutu a zvolit kartáč či podložku kompatibilní s konkrétní krytinou.
- Stroj nepoužívejte pro čištění nasucho. Při mokrém čištění zajistěte bezpečnost osob – povrch může být kluzký.
- Za správné nastavení a použití stroje podle jeho návodu a za kompatibilitu příslušenství odpovídá obsluha.

6 Co při běžné údržbě nepoužívat

- Abrazivní čisticí prostředky, drsné nevhodné pady nebo pomůcky způsobující poškrábání.
- Přípravky s bělidly, lešticí „mop & shine“ prostředky a čističe zanechávající matné usazeniny.
- Parní čištění u Sound Core® a Pro Core®; u jiných neověřených řad jej bez písemného pokynu nepovolujte.
- Intenzivní mokré čištění bez kontroly podmínek, při němž by voda dlouhodobě pronikala do spojů nebo konstrukce.

Renovace není běžné čištění

Použití ochranných 2K polyuretanových nátěrů není univerzálním doporučením výrobce Coretec®. Je popsáno pouze ve zvláštním odborném návodu Dr. Schutz pro Naturals a Ceratouch; provádět ho lze jen po ověření vhodnosti a podle příslušného postupu.

7 Doplňující odborné čištění – Naturals a Ceratouch

Tato kapitola vychází z českého dokumentu Dr. Schutz „Návod na ošetřování a čištění“, vydání DS-12.23, který výslovně uvádí kolekce Naturals a Ceratouch. Není určen jako univerzální chemický režim pro všechny podlahy Coretec®.

Úkon	Přípravek a ředění podle dokumentu Dr. Schutz
Čištění po pokládce	PU čistič 1 : 10 s vodou; při odpovídající metodě červený pad / vhodný kartáč.
Běžné denní čištění	PU čistič 1 : 200 s vodou.
Mezistupňové intenzivní čištění	PU čistič 1 : 50 až 1 : 100 s vodou, působení přibližně 3–5 minut.
Lokální odolné skvrny	PU čistič neředěný; poté místo přemýt čistou vodou.
Základní profesionální čištění	Základní čisticí přípravek R až 1 : 5, působení přibližně 10–15 minut.

Odborné zásahy: Případnou renovaci či sanaci povrchové úpravy pomocí dvousložkových PU laků provádí odborně vyškolený personál podle systému Dr. Schutz. Nejprve je nutné potvrdit vhodnost pro konkrétní podlahu, provoz a zamýšlený zásah.

Zvláštní opatrnost u plovoucí pokládky: Dokument Dr. Schutz upozorňuje na možnost pronikání čisticí kapaliny do spojů. Doporučuje omezit množství roztoku a dobu působení, zabránit loužím a přizpůsobit použitou techniku.

8 Předání uživateli a rozhodující dokumentace

- Předejte návod při dokončení instalace a poučte uživatele o ochranných podložkách, vhodných kolečkách, rohožích a odstranění rozlitých tekutin.
- U nestandardních čisticích prostředků, strojních postupů, ochranných laků a jiných speciálních aplikací vždy ověřte schválení pro konkrétní kolekci.
- Pokud návod k údržbě konkrétního modelu stanoví jiný postup, řiďte se novějším specifickým návodem výrobce.