

CHEMOS OT 303



Rychleschnoucí a rychletvrdnoucí renovační vyrovnávací hmota na podlahy a stěny pro tloušťky od nuly do tloušťky vrstvy potěru.

POUŽITÍ

Speciální, velmi jemná, vyrovnávací hmota určená pro opravy schodnic a jejich hran, na tmelení spár v podlahách, vyplňování a vyrovnání děr a hlubších nerovností na podlaží, na vytváření spádů, na dostěrkování a přerovnání ploch. Vytváří velmi pevný, rovný a dobře savý podklad vhodný pod všechny druhy samonivelačních vyrovnávacích hmot a pro obkladačské práce v interiérech. Opravy až do tloušťky podkladu v jedné pracovní operaci s přimícháním suchého křemičitého písku CHEMOS Písek 0,3-0,8.

Vhodná na:

- betonové podklady a cementové potěry
- zdivo a omítky

PŘEDNOSTI

Vysoce zušlechťená suchá malta se speciálním urychlovacím cementem a přísadami zlepšujícími zpracovatelské vlastnosti.

- pro stěny a podlahy
- vynikající zpracovatelnost
- vysoké pevnosti
- nízké prnutí
- rychle pochozí
- rychlý nárůst pevnosti

Barva:	šedá
Balení:	25 kg papírové pytle / 5 kg vědro
Doba zpracovatelnosti:	cca 15 - 20 min.*
Spotřeba:	1,5 kg/m ² /1 mm tloušťky
Čas pochůznosti:	cca 30 min.*
Suchá pro pokládku:	cca 3 hod.
Pevnost v tlaku po 28 dnech:	> 30 MPa
Pevnost v ohybu po 28 dnech:	> 5 MPa
Teplota při zpracování:	minimálně +5°C
Doba spotřeby:	6 měsíců
Množství záměsové vody:	cca 6 - 6,5 l / 25kg
Vhodné pod kolečkové židle	
Vhodné na podlahy s podlahovým topením	

* Platí při 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a tloušťce vrstvy do 3 mm

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, pevný (neplatí v případě pokud se OT101 použije jako zálivka), čistý, zbavený prachu, odlupujících se částí a mastnoty. Nesoudržné a drobné vrstvy podkladu odbrousit, odfrézovat nebo otryskat. Zbytky starých vrstev lepidel a barev je nutné co nejvíce mechanicky odstranit špachtlí nebo broušením.



ZPRACOVÁNÍ

Obsah pytle (25 kg) vysypat za stálého míchání do čisté studené vody v čisté nádobě. Míchat nízkootáčkovým míchadlem (500 - 700 ot.) Tak, aby se netvořily hrudky. Podle požadované konzistence a způsobu použití 25 kg prášku smíchat s cca 6-6,5 L vody. Doporučujeme však míchat menší množství, které jste schopni zpracovat během cca 15-20 min. V takovém případě dávkovat vodu 24-26% z hmotnosti suché směsi. Hmotu nanést na napenetrovaný podklad a hladítkem nebo špachtlí podle způsobu použití upravit a vyhladit. Požadovanou tloušťku nanést v jedné pracovní operaci. Při tloušťkách nad 10 mm přimíchejte cca 20% suchého křemičitého písku CHEMOS Písek 0,3-0,8. Následně celoplošné stěrkování vhodnou samonivelační hmotou CHEMOS může následovat ihned poté, co je vyspravený podklad pochozí. Při překročení této doby je nutné vyspravený podklad penetrovat vhodným penetračním nátěrem CHEMOS.

DŮLEŽITÉ

Čerstvě upravené plochy chránit před účinky slunce, tepla a průvanu. Vysoké teploty výrazně ovlivňují rychlost hydratace, čímž se zkracuje doba zpracovatelnosti, proto používejte výhradně co nejstudenější vodu. Nejlépe zpracovatelné při teplotě 18 - 25°C, teplotě podlahy nad 15°C a relativní vlhkosti vzduchu pod 75%

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Odpad nebo nevyužitý zbytek předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech za účelem využití nebo zneškodnění (podle pokynů výrobce. Odstraňování prostřednictvím kanalizace je zakázáno. Zbytky směsi posbírejte, smíchejte s vodou, nechte stvrdnout a zneškodněte jako stavební odpad. Nezreagované zbytky směsi ukládejte na místě určeném pro odpad. Kód odpadu: 10 13 06, 17 01 01.

Po důkladném vyprázdnění je možné papírový obal recyklovat. Použitý obal se zbytky výrobků odkládat na shromaždišti odpadů. Kód odpadu: 15 01 01

UPOZORNENÍ

Výrobce plně odpovídá za kvalitu výrobku a zaručuje, že výrobek v záruční době je shodný se specifikací podle tohoto Technického listu. Vzhledem k rozdílným podmínkám na stavbách a protože nemáme jako výrobce vliv na podmínky při práci a na její odborné provedení, nemůžeme převzít odpovědnost za výslednou kvalitu práce. Kvalita práce proto záleží na Vašem posouzení přípravy podkladu a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušky nebo si od nás vyžádejte technickou podporu před aplikací. Uvedené informace jsou založeny na současném poznání, zkušenostech a testování výrobce. Zároveň si výrobce vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením tohoto listu všechny předcházející ztrácejí platnost. Platí od 01.01.2016.

Technický list CHEMOS OT 303 v.01/2016