

MERIT SPC

MERIT GD

SPC podlahy s integrovanou korkovou podložkou.
GD podlahy s antimikrobiální úpravou.



Ticho



Komfort chůze



Přírodní
tepelná izolace



Odolnost
proti nárazu



Obsahuje
přírodní materiál

SUPELLEX

MERIT SPC MERIT GD

str. 4 **Kolekce MERIT SPC a MERIT GD**

str. 5 **Technický list**

str. 8 **Přehled dekorů MERIT SPC**

str. 9 **Přehled dekorů MERIT GD**





DARK OAK

MERIT SPC

Charakteristika



ANTIMIKROBIÁLNÍ POVRCH

Podlahy Merit SPC se skládají ze směsi polymeru a vápence a její součástí je i integrovaná korková podložka. Využití najdou ve všech vnitřních prostorech, a to jak domácích, tak i komerčních. Mezi vhodné prostory pro pokládku se řadí i místnosti, kde častěji dochází ke kontaktu vody s podlahou jako koupelny nebo kuchyně. V takových případech totiž podlaha Merit SPC nenabobtná. Důležité je však myslet na správné provedení pokládky, aby voda nepronikala pod podlahovou krytinu a nevznikala možnost k vytváření plísní, tím pádem musí být dilatační spáry překryté silikonem nebo polyuretanovým tmelem, anebo musí být krytina celoplošně nalepena.

Podlahy Merit SPC lze instalovat na většinu existujících pevných povrchů, jako keramické dlaždice, které jsou dostatečně připevněné k podkladu, kompletně rovné a bez volných částí. Měkké podklady, jako jsou koberce a podobně, musí být odstraněny. Staré pružné podklady (jako pvc, linoleum, korek...) musí být přilepeny pevně v celé ploše. Pro pokládku podlah Merit SPC není třeba podložka ani PE fólie.

Díky své skladbě se jedná o rozměrově stabilnější materiál oproti vinylovým podlahám. Ideální využití najde tento druh podlahy v dnešních novostavbách, především pokud je zamýšleno v rámci stavby zakomponovat i podlahové topení nebo francouzská okna. V rámci podlahového topení nabízí totiž výbornou propustnost tepla, nejlépe však v kombinaci s celoplošným lepením. Struktura podlahy navíc umožňuje vhodnost umístění do kuchyní i koupelen.

MERIT GD



ANTIMIKROBIÁLNÍ POVRCH

MERIT GD je vinylová podlaha, která je díky výrobní technologii velmi stabilní. Splňuje tedy ten nejdůležitější požadavek kladen na tento typ podlahy. MERIT GD je určen do jakékoliv zátěže až do RAL 32.

Podklad musí být rovný, suchý, hladký, bezprašný a pevný. MERIT GD se lepí jak do mokrého, polomokrého i odeschlého lože. Zvolte lepidlo, které je výrobcem podlahoviny doporučeno (Ardex, Chemos). V případě dodržení všech požadavků výrobce dostáváte velmi kvalitní podlahu s dlouhou dobou životnosti.

Technický list

MERIT SPC

OCHRANNÁ VRSTVA

DEKORATIVNÍ VRSTVA

SPC DESKA SE ZÁMKEM TIGHTLOCK

INTEGROVANÁ KORKOVÁ PODLOŽKA 1,0 mm



Rozměry	norma	jednotka/požadavek	MERIT SPC	MERIT GD
			hodnota	hodnota
Rozměr (d x š x t)	-	mm	1225 x 200 x 5,0 810 x 405 x 6,0	1235 x 191 x 2,5
Hmotnost / m²	-	kg/m ²	8,57 10,23	4,81
Balení (přebal/paleta)	-	m ²	2,695/97,02 2,296/82,656	5,189 / 186,8
Úroveň zatížení: komerční		třída	32	32
Všeobecné vlastnosti				
Tloušťka, t	ISO 24346	+0,13mm/-0,1mm	splňuje	splňuje
Délka, d	ISO 24342	≤ 0,15 % do max. 0,5 mm	splňuje	splňuje
Šířka, š	ISO 24342	≤ 0,1 % do max. 0,5 mm	splňuje	splňuje
Pravouhlost, q	ISO 24342	max ≤ 0,25 mm	splňuje	splňuje
Rovinnost, s	ISO 10582	Délka: ≤ 0,50 % (konkavní) ≤1,0 % (konvexní) Šířka: ≤ 0,10 % (konkavní) ≤0,15 % (konvexní)	splňuje splňuje	splňuje splňuje
Spáry, o	ISO 10582	≤ 0,15 mm / max ≤ 0,2 mm	splňuje	splňuje
Výškový rozdíl, h	ISO 10582	0,1 mm / max ≤ 0,15 mm	splňuje	splňuje
Klasifikované vlastnosti				
Odolnost proti opotřebení IP	EN 13329	≥ 2000 cyklů	splňuje	-
Odolnost vůči nárazu mm	EN 13329:2006	1600 mm	splňuje	splňuje
Odolnost vůči kolečkovým židlím	EN 4918	počet opakování 15 000 s	splňuje	pouze mírná změna
Odolnost vůči skvrnám	EN 438-2	skupina 1 a 2: stupeň 5/ skupina 3: stupeň 4	splňuje	splňuje
Odolnost proti protlačení	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	splňuje	splňuje
Odolnost vůči bobtnání	ISO 24336	≤ 12 %	splňuje	-
Odolnost proti průraznému hluku	ISO 10140-1	18 dB	splňuje	-
Bezpečnostní vlastnosti				
Odolnost proti požáru	Bfl-s1	třída	Cfl s1	Cfl s1
Protiskluznost	DIN 51130	-	≥ R9	≥ R9
Emise formaldehydu	EN 717-1	třída	≤ 0,124 mg/m ²	≤ 0,124 mg/m ²
SVHC	REACH	-	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Teplotní odolnost	EN ISO 10456	m ² .K/W	0,03	0,01





FUTURE OAK SNOW

MERIT SPC


Přehled dekorů



LIGHT OAK



NATURE OAK



DARK OAK



FUTURE OAK SNOW



FUTURE OAK WHITE



FUTURE OAK LIGHT



FUTURE OAK NATURE



FUTURE STONE




FUTURE STONE LIGHT



LIGHT OAK



NATURE OAK



DARK OAK



FUTURE OAK SNOW



FUTURE OAK WHITE



FUTURE OAK LIGHT



FUTURE OAK NATURE





FUTURE OAK NATURE

MERIT SPC

MERIT GD



Supellex – svět podlah s.r.o.

Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš

IČ: 25596551

DIČ: CZ25596551

supellex@supellex.cz

+420 566 532 655

SUPELLEX