



ARDEX AF 620

Kontaktní lepidlo bez ředidel

- široké spektrum použití
- snadné nanášení
- okamžitá lepidlost po vyschnutí
- dlouhá doba pro kontaktní slepení
- velmi nízké emise, garance zdravého ovzduší pro zpracovatele i uživatele



ARDEX-systémový produkt

Obzvláště bezpečné spojení se stěrkovými hmotami ARDEX, bez nepříjemného zápachu v místnostech. Člen společenství Gemeinschaft Emission-skontrollierte Verlegwerkstoffe e.V., GEV. Během zpracování a po vyschnutí nejsou místa zatížena škodlivými emisemi a zamezuje tak nežádoucím reakcím u alergiků.

Oblast použití:

Interiér. Podlaha, stěna, strop a schody.

Disperzní, kontaktní lepidlo k nalepení:

- homogenních a heterogenních PVC - podlahovin
- lišty z měkčeného PVC
- schodové profily z PVC a kaučuku
- fabiony

- textilní podlahoviny; vpichované a tkané koberce
- měkčeného PVC

- LVT vinylových/designových podlahovin

- nárazy tlumících stěn

- linolea

- kaučuku, pryže

na savé a nesavé podklady.

ARDEX AF 620 se vyznačuje univerzálností použití, výbornou přilnavostí a vysokou konečnou pevností.

ARDEX AF 620 nanášíme vhodným štětcem nebo válečkem. Rovněž je možné nanášení zubovou stěrkou TKB-A1.

Art:

Polychloropren - disperze, aditiva voda a konzervační látky: isothiazoli-non

Příprava podkladu:

Podklad musí být DIN 18365 »zpracování podlahových krytin« popř. DIN 18356 »zpracování parket« zejména rovný, trvale suchý, pevný, nosný, bez trhlin a zbavený separačních částic, jakož i pevný v tahu a v ohybu nebo připravený odpovídajícím způsobem.

Staré užitkové vrstvy jako např.: nátěry nebo povlaky musí být před pokládkou obroušeny. Staré zbytky lepidel musí být odstraněny. Stěrkování provedte vhodnou ARDEX stěrkovací hmotou s ARDEX předná-
těrem.

Zpracování:

Lepidlo nanášíme pomocí válečku s hrubou texturou (např. hrubá pěna, žlutá), válečku s krátkým vlasem (výška vlasu 7-9 mm) nebo silikonovým štětcem na podklad, na rub krytiny / profilu. Zamezte tvorbě lepidlových louží.

Alternativa k aplikaci válečkem může být nanášení zubovou stěrkou TKB-A1. Při vyšší nanášené vrstvě lepidla se prodlužuje doba schnutí. Použití fěnu může výrazně urychlit schnutí, navíc se tím zvyšuje ohebnost krytiny zejména na hranách.

U malých ploch nebo v oblastech rohů je doporučeno použití štětce.



<http://www.emicode.com/en/products>

ARDEX AF 620

Kontaktní lepidlo bez ředidel

Množství nanesené vrstvy je třeba zvolit tak, aby vznikl uzavřený lepi-
vý film. Po plném zaschnutí lepidla (test prsty) pokládejte profily/kryti-
ny co nej přesněji a pevně uhladte nebo vklepejte.

Alternativně mohou být pokládány krytiny, předem natřeny z jedné
strany ARDEX AF 620. Aplikace lepidla na podklad se provádí v den
zpracování. Krytinu lepíme po dostatečném odvětrání, v době pro po-
kládku.

Krytiny je nutné pokládat co možná nej přesněji, protože díky vysoké
počáteční přilnavosti není možné provádět korektury

Pokládání plochy jsou ihned po nalepení zatížitelné chůzí / připravené
pro běžný provoz.

Svařování spár je možné nejdříve 24 hodin po pokládce.

Tip z praxe:

Pro rovnoměrné smáčení aplikačního válce a zamezení tvorby lepidlo-
vých louží je možné použít malířskou mřížku. Alternativně je možné
váleček rozválet na samostatném zbytku krytiny, aby bylo zaručeno
rovnoměrné smáčení válečku.

Dbejte na to, aby doba schnutí nepřekročila 24 hodin.

Doporučené množství nanesené vrstvy:

Lepidlo nanášíme pomocí válečku / štětce. Množství aplikované vrstvy
musí být zvoleno tak, aby bylo zajištěné dostatečné pokrytí rubu kryti-
ny / profilu. Ruby s hrubou strukturou nebo silně pórovité podklady
vyžadují větší množství nanesené vrstvy.

Doporučení:

Při aplikaci dbejte technických listů a platných norem a směrnic! V pří-
padě pochybností proveďte zkoušku!

Případný povlak na lepidlu (tvořící se v případě nesprávného skladová-
ní nebo po otevření) odstraňte, nezanímávejte do lepidla.

Uchovávejte mimo dosah dětí..

Produkt obsahuje: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergické
reakce.

Likvidace:

Obsah / obal zlikvidujte podle místních / regionálních / národních /
mezinárodních předpisů.

Doporučený způsob aplikace a množství nanášeného materiálu:

Pro krytiny s hladkým nebo strukturovaným rubem nebo hladké pod-
klady:



zubová stěrka TKB - A1
spotřeba/jednostranně: cca 200 g/m²*



Standardní válec s výškou vlasu 7-9 mm nebo
pěnový váleček s hrubou strukturou, žlutý
spotřeba/jednostranně: cca 100 g/m²

*nanášené množství odpovídá stěrkám Pajarito

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:

surovinová báze:	speciální umělohmotná disperze
spotřeba materiálu:	viz doporučený aplikační nástroj a na- nášená vrstva
Podmínky pro zpracování:	
teplota:	ne pod +15 °C
relativní vlhkost vzduchu (rF):	ne nad 75 %
doba odvětrání:	cca 45 - 60 min.
doba pro pokládku:	do 24 hod.
Nižší teploty a vyšší vlhkost v místnosti prodlužují uvedené doby a mo- hou vést k uzavření vlhkosti. Uvedené doby se vztahují na 18°C a 65% zbytkové vlhkosti.	
čisticí prostředek:	před zaschnutím: voda
vhodnost pro kolečkovou židli:	ano (kolečka dle EN 12529)
vhodnost pro podlahové topení:	ano
vhodnost pro šamponování:	ano
EMICODE:	EC1+ - velmi nízké emise PLUS
GISCODE:	D1 - bez rozpouštědel
označení podle GHS/CLP:	žádné
označení podle ADR:	žádné
balení:	kbelík 2,5 kg netto
skladování:	v chladu, mimo mraz, v originálním balení, skladovatelné cca 12 měsíců, otevřené nádoby dobře uzavřete